

T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TERAHERTZ DALGALARI İÇİN VO₂
İNCE FİLM METAYÜZEYLERİN ÜRETİMİ VE
KARAKTERİZASYONU

ŞEHRİBAN ZEYBEK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
FİZİK ANABİLİM DALI

GEBZE
2021

T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TERAHERTZ DALGALARI İÇİN VO₂
İNCE FİLM METAYÜZEYLERİN ÜRETİMİ
VE KARAKTERİZASYONU

ŞEHRİBAN ZEYBEK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMANI
PROF. DR. FİKRET YILDIZ
II. DANIŞMANI
PROF.DR. LÜTFİ ÖZYÜZER

GEBZE
2021

T.R.
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

DEPOSITION AND
CHARACTERIZATION OF THIN FILM VO₂
METASURFACES
FOR TERAHERTZ WAVES

ŞEHRİBAN ZEYBEK
A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE
DEPARTMENT OF PHYSICS

THESIS SUPERVISOR
PROF. DR. FİKRET YILDIZ
II. THESIS SUPERVISOR
PROF.DR. LÜTFİ ÖZYÜZER

GEBZE
2021



YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY FORMU

GTÜEnstitüsü Yönetim Kurulu'nun/...../..... tarih ve/..... sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından/...../..... tarihinde tez savunma sınavı yapılan'ın tez çalışmasıAnabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir.

JÜRİ

ÜYE
(TEZ DANIŞMANI) :

ÜYE :

ÜYE :

ONAY

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
...../...../..... tarih ve/..... sayılı kararı.

İMZA/MÜHÜR

ÖZET

Terahertz bandının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, modülatörler, vericiler ve alıcılar gibi terahertz ve milimetre dalga boyu teknolojilerine dayalı pasif ve aktif aygıtların geliştirilmesinin önemi artmıştır. Terahertz bandında yüksek hızda çalışan modülatörlerinin gerçekleştirilmesi için birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, yüksek hızda çalışabilen THz modülatörlerinin geliştirilebilmesi için bazı zorluklar bulunsada, öncelikle optik veya elektrik alan vb. uygulanarak modüle edilebilen, çok iyi THz elektriksel özelliklere sahip, ayarlanabilir bir aygıtı ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda hızlı modüle edilen taşıyıcının uygun bir alıcı yapısı ile çözümlenmesi gerekmektedir. Bu tezde terahertz aralığında ayarlanabilir frekansta üretilen metalmalzeme yapılar, yalıtkan-metal geçiş özelliğini gösteren yüksek kalitede vanadyum (VO_2) ince filmler ile özgün tasarımlarda üretilerek yüksek hızda çalışabilen modülatörler geliştirilmiştir. Vanadyum ince filmlerinden metalmalzeme yapıları tasarlanmıştır fakat THz bölgesinde hızlı çalışabilen bir modülatör aygıtı veya sensor yapısı olarak henüz kullanılmamıştır. THz bölgesinde çalışan bu tür aygıtları sağlamak için ayarlanabilir özellikte metalmalzeme yapıların tasarlanması ve rezonans özelliklerinin optimize edilmesi gerekir. Bu çalışmada vanadyumdioksit metalmalzeme yapılarının tasarım ve simülasyonu ve nümerik hesaplamalar için CST Microwave Studio programı kullanılmıştır. Projenin deneysel kısmında DC manyetik saçırtma sistemi ile safir alttaşlar üzerinde vanadyum ince filmler büyütülmüştür. Büyütülen ince filmlerin yapısal ve elektriksel karakterizasyonları yapıldıktan sonra karakterizasyon sonuçlarından elde edilen özellikler nümerik simülasyon programına tanıtılarak bu yapıların hızlı modülasyonu uygulamasında kullanılması için en uygun (optimum) metalmalzeme yapısı belirlenmiştir. Vanadyum metalmalzeme yapıların geçirgenlik ve THz modülatör özellikleri deneysel olarak THz spektroskopisi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Terahertz, Modülatörler, Metalmalzemeler, VO_2 İnce Filmler, Yalıtkan-Metal Geçiş.

SUMMARY

THz modulators, the goal is to develop devices which have excellent electrical characteristics and that also can be modulated by applying an electrical or optical signal. At the same time the fast modulated carrier wave needs to be decrypted with an appropriate detector. In this regard this thesis proposal gains importance. Unique metamaterial structures tailored to work in the terahertz range combined with high quality vanadium (VO_2) thin films was investigated in order to develop fast modulators. Even though vanadium thin films have been utilized in metamaterial designs no one has been able to show that these devices can be used as a fast modulator or sensor in the THz region. In this thesis we planned to design and create unique metamaterial devices based on the metal insulator transition in vanadium thin films that work in the terahertz region and characterize those using numerical and experimental methods. The metal insulator transition for vanadium will be triggered using optical and electrical techniques, resulting in a rapid phase change this will allow the vanadium based metamaterial devices to modulate the THz radiation at high rates. Similarly, the phase change will change the resonant behavior of a similarly structured device created for sensor applications. To ensure that these devices work well in the THz region the frequency tunable metamaterial structures as well as the resonant features have to be optimized. The design and optimization of the vanadium based metamaterial devices was performed using numerical simulations aided by CST Microwave Studio program. In the experimental part, using a DC magnetic sputtering system the VO_2 thin films was grown. The as grown films optical and electrical characteristics was measured and then the parameters was fed in to the numerical simulations so that the best metamaterial designs can be selected for both high speed modulation. Finally the transmission through the modulators was assessed using the THz Spectroscopy systems.

Key Words: Terahertz, Modulators, Metamaterials, VO_2 Thin Films, MIT

TEŞEKKÜR

Bu araştırma için beni yönlendiren, karşılaştığım zorlukları bilgi ve tecrübesi ile aşmamda yardımcı olan değerli Danışmanım Prof.Dr Lütfi ÖZYÜZER’ e teşekkürlerimi sunarım. 118F069 ve 119R038 numaralı TÜBİTAK projelerinde çalıştığım süre zarfında Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER ve Prof.Dr. Gülnur AYGÜN’ e ait laboratuvarlardaki imkânlar sayesinde literatür araştırmalarımı deney ve benzetimleri ayrıntılı olarak gerçekleştirme imkânı buldum. Tez konum ile alakalı “Investigation of Resonant Properties of Metamaterial THz Modulators Fabricated from Vanadium Dioxide Thin Films” başlığı ile Prof.Dr.Lütfi ÖZYÜZER, Dr.Yasemin DEMİRHAN, Prof.Dr. Hakan ALTAN önderliğinde çıkardığımız makale için, değerli Hocalarıma sonrasında 118F069 ve 119R038 numaralı projeler kapsamında sağladığı destekler için TÜBİTAK’ a teşekkür ederim.

Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan aileme sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖZET	v
SUMMARY	vi
TEŞEKKÜR	vii
İÇİNDEKİLER	viii
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ	x
ŞEKİLLER DİZİNİ	xi
TABLolar DİZİNİ	xiv
1. GİRİŞ	1
1.1. Tezin Amacı, Katkısı ve İçeriği	2
2. VO ₂ ve METAMALZEMELER	3
2.1. Geçiş Metal Oksitler	3
2.1.1. Metal Yalıtkan Geçiş	3
2.1.2 Vanadyum Dioksit	4
2.2. Metamalzemeler	7
2.2.1 Metamalzemelerin Teorik Açından incelenmesi	9
2.2.2 Elektromanyetik Dalganın Matemalzeme İçerisinde İlerliyişi	10
2.2.3 Metamalzemelerin Elde Edilmesi	14
2.2.4 Frekans Seçici Yüzeyler	15
2.3 Terahertz Dalgaları	17
3. DENEYSEL YÖNTEMLER	19
3.1. Doğru Akım (DC) Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi	19
3.2. Ölçüm Teknikleri	20
3.2.1 Elektriksel Karakterizasyon	20
3.2.2 Four-cross Metamalzeme VO ₂ Filtre Tasarımı ve Üretimi	21
3.2.3 Computer Simulation Technology Microwave Studio (CST	22
MWS) İle Metamalzeme Tasarımı ve Modellemesi	
3.2.4 Four-cross Metamalzeme Üretimi Buharlatırma Tekniği	25
3.2.5 Fotolitografi	26

3.3. THz Ölçüm Sistemi	29
3.3.1 THz Ölçüm Sisteminin Çalıştırılması	31
4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA	33
4.1. VO ₂ Film Üretim Parametreleri	33
4.2. Elektriksel Analiz	33
4.3. Optik Mikroskop ve CST Similasyon Analizi	36
4.4. THz Spektrum Ölçüm Analizi	39
5. SONUÇLAR ve YORUMLAR	54
 KAYNAKLAR	 56
ÖZGEÇMİŞ	61



SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

<u>Simgeler ve</u>	<u>Açıklamalar</u>
<u>Kısaltmalar</u>	
∇	: Nabla operatörü
μ	: Manyetik Geçirgenlik
E	: Elektrik alan vektörü
ε	: Dielektrik sabiti
Hz	: Hertz
Ω	: Açısal Frekans
K	: Dalga Vektörü
H	: Manyetik alan vektörü
n	: Kırılma İndisi
EM	: Elektromanyetik dalga
$v_g(k)$	: Grup Hızı
S	: Poynting Vektör
J	: Serbest akı yoğunluğu
Nm	: Nanometre
DPS	: Çifte pozitif metamateryal
ENG	: Dielektrik sabiti negatif ortam
DNG	: Çifte negatif ortam
MNG	: Manyetik geçirgenliği negatif ortam
FSY	: Frekans Seçici Yüzey
MIT	: Yalıtkan fazdan metala geçiş
İYTE	: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
PR	: Potoresizist

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Sekil No:</u>	<u>Sayfa</u>
2.1: VO ₂ metal-yalıtkan geiş özelliğinin (a) ısıtma, (b) UV ışık, (c) elektrik alan ile tetiklenerek gösterimi	5
2.2: VO ₂ 'nin (a) monoklinik ve (b) tetragonal kristal yapısı.	6
2.3: Yalıtkan ve metalik fazlar için VO ₂ 'nin bant yapısı.	7
2.4: Malzemelerin elektromanyetik dalgalara verdikleri tepkilere göre sınıflandırılması.	9
2.5: Elektromanyetik dalğanın sağ elli ve sol elli malzemelerindeki davranışını göstermektedir.	10
2.6 Metamalzemlerin elde edilmesinin gösterimi.	14
2.7: (a) yuva (slot) tipi FSS'yi (b) yuma (patch) tipi FSS'yi ve göstermektedir.	16
3.1: VO ₂ Miknatıssal saçtırma sistemi gösterimi.	20
3.2: Ekranlama etkinliğı olarak hesaplanan saçılan değerklerinin deneysel ve teorik karşılaştırılması.	21
3.3: CST microvawe proqramı ile metayüzey tasarımı gösterimi.	23
3.4: (a) Elde edilen tasarıma ait eşdeğer devredir (b) (1)-(3) denklemlerdeki kullanılan sembollerin yerine kullanılan değerkleri göstermektedir	25
3.5: Buharlaştırma sistemi gösterimi.	26
3.6: UV- Fotolitografi tekniğı aşamaları.	27
3.7: İYTE Fizik Bölümü İnce Film Lab. bulunan iyon demeti aşındırma sistemi.	28
3.8: İYTE Fizik Bölümü İnce Film Lab. Bulunan İyon Demeti Aşındırma Sistemi.	29
3.9: Terahertz ölçüm sistemi gösterimi.	29
3.10: a) Lazer diode ısıtma tekniğı, b) holder ısıtma tekniğı gösterilmiştir.	32
4.1: Elektriksel analizin yapıldığı mikroprobe station sistemi gösterilmiştir.	33
4.2: SZVO ₂ -21 direnç sıcaklık grafiğı gösterilmiştir.	34

4.3:	Meta02 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.	34
4.4:	Meta03 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.	35
4.5:	Meta04 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.	35
4.6:	a) ve b) maskeye ait optik mikroskop görüntüleri ve ölçüleri c) ve d) four- cross yapının optic mikroskop görüntüleri ve ölçüleri gösterilmiştir.	36
4.7:	Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey.	37
4.8:	Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey.	38
4.9:	Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey simülasyon sonucu grafiği.	38
4.10:	a) Havanın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Havanın 0.2-1 THz aralığındaki THz spectrum	40
4.11:	a) Safir alttaşın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-holder ısıtma b) Safir alttaşın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-lazer ısıtma.	41
4.12:	a) VO ₂ -21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) VO ₂ -21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu normalize edilmiş.	42
4.13:	Şekil.4.13: a) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-normalize edilmiş.	43
4.14:	a) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-normalize edilmiş.	44
4.15:	a) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-normalize edilmiş.	45
4.16:	a) VO ₂ -21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spectrumu b) VO ₂ -21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spectrumu .	47
4.17:	: a) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu.	48
4.18:	a) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu.	49

4.19:	a) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu b) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu.	50
4.20:	VO ₂ -21 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.	51
4.21:	Meta-02 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.	51
4.22:	Meta-03 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.	52
4.23:	Meta-04 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.	52



TABLÖLAR DİZİNİ

<u>Tablo No:</u>	<u>Sayfa</u>
2.1: Vanadyum oksit bileşiklerinin metal-yalıtkan geçişlerinin hangi sıcaklıkta olduğu gösterilmiştir.	5
4.1: Magnetron saçtırma tekniği ile üretilen VO ₂ kaplama parametleri gösterilmiştir.	33
4.2: Sıcaklık artışına karşılık gelen sıcaklık değeri gösterilmiştir.	39
4.3: Lazer güç kaynağının akım, güç ve sıcaklık değerleri gösterilmiştir.	46

1. GİRİŞ

Terahertz (THz) dalgası mikrodalga ve kızılötesi arasındaki frekans boşluğuna ve buna karşılık gelen 3 mm ile 30 μm arasında değişir. İletişim, biyotıp, güvenlik gibi alanlardaki büyük potansiyeli nedeni ile THz teknolojisi son yıllarda giderek gelişmektedir. THz teknolojisinin yaygın olarak kullanılamamasının temel sebebi mükemmel performansa sahip fonksiyonel cihazların eksikliğidir. Bunun nedeni, doğada THz dalgası ile etkileşime girecek malzemenin olmamasıdır. Metamalzeme olarak adı verilen periyodik olarak düzenlenmiş yapısal birimlerden oluşan bu yapay malzeme tipi bu sorunu çözmek için kullanılabilir. Doğada bulunan malzemeler için elektriksel ve manyetik geçirgenlik katsayıları genellikle pozitif değerlere sahip olmasına karşı elektriksel geçirgenlik sabiti negatif değer alan malzemeler de bulunmaktadır. Bu parametrelerin her ikisinin negatif olduğu malzemeler ise ancak metamalzemelerin oluşturulması ile mümkündür. Sensör ve modülatör yapılarında rezonant etkilerinden dolayı metamalzeme yapıların kullanımı dalga boyunun büyüklüğü ve yapıların daha kolay fabrikasyonu nedeniyle terahertz bölgesinde tercih edilmektedir. THz aralığında mekanik, optik, elektronik veya termal modülasyon mekanizmalarıyla ayarlanabilen modülatör ve sensör aygıtları literatürde bulunmaktadır [1-2]. Bunların arasında, en büyük ilgiyi elektriksel olarak kontrol edilen modülatörler toplamıştır ve araştırmalarda farklı malzemeler ile üretilen çeşitli cihaz tasarımları önerilmiştir. Son yıllarda modülatör ve sensör amaçlı geliştirilen yapılarda tek ve multi-katmanlı grafen malzemesinin yoğun olarak araştırılmaktadır. Grafen temelli, düşük kayıplı ve geniş bant genişliğine sahip elektro-soğurma modülatörleri tasarlanmıştır. Ancak, bu cihazlardaki erişilebilir modülasyon derinliği, grafenin karakteristikleri nedeniyle sınırlıdır. Dar bant genişliğine sahip, modülasyon derinliği iyileştirilmiş cihazlar, grafenin elektrik alan genliği frekans seçici yüzeyler veya elektromanyetik kavite entegre edilerek sağlanmıştır buna rağmen geniş alanlı olmalarına bağlı elde edilen modülasyon hızı sadece birkaç kilohertz (kHz) kadardır. 0.46 THz de yüksek hızlı modülasyon (10 MHz), cihaz üzerine entegre edilen, yeniden yapılandırılabilen özelliklere sahip metamalzeme yapıların rezonant özellikleri değiştirilerek elde edilmiştir. Vanadyum dioksitin (VO_2) tepkisi temel olarak grafenden daha farklıdır. Yüksek kalitede fotoelektrik fonksiyonel bir malzeme olarak VO_2 bensesiz bir yalıtkan ve metal

oksittir. Isı, ışık veya stressin harici uygulanması ile yalıtkan fazdan iletken faza (metal-insulator transititon MIT) geiş söz konusudur. VO₂ ince filmin iletkenlięi 4-5 ile deęiştirilebilir faz geiři picosaniyeler ierisinde tamalanabilir. Son zamanlarda, VO₂' nin MIT özellięine dayanan aktif ayarlanabilir metamalzeme elektromanyatik frekanslarına uygulanmıřtır [3-4].

1.1. Tezin Amacı, Katkısı ve İerięi

Bu alıřma kapsamında vanadyum dioksit ince filmlerinden terahertz dalgaboylarında alıřabilen metamalzeme modulatör yapısı geliřtirilmiř ve üretilenmiřtir. Öncelikle nümerik simülasyonlarla THz frekans aralıęında özgün metamalzeme yapılar tasarlanmıřtır. Bu alıřmalara paralel olarak DC mıknatıssal saçtırma sistemi safir alttařlar üzerinde vanadium dioksit ince filmler büyütölmüřtür. DC mıknatıssal saçtırma teknięinde, filmin yüzeye tutunması, düzgün daęılımı, boşluksuz yapıda olması, yüzey pürüzlölüęü, elektriksel iletkenlik ve optik geirgenlik gibi özellikler kaplama parametrelerine baęlıdır ve yapılacak karakterizasyonların sonularına gore bu parametreler deęiştirilmiř ince film kalitesi iyileřtirilmiřtir. Karakterizasyon sonularından elde edilen elektriksel özellikler nümerik simülasyon programına tanıtılarak vanadyum ince filmlerin THz resonant etkileřimleri iin en uygun metamalzeme yapıları belirlenmiřtir. İnce film karakterizasyonundan sonra, fotolitografi sisteminde vanadyum dioksit ince film tabanlı katmanlı yapılar tasarımılanan metamalzeme yapılarına uygun olarak řekillendirilmiřtir. Tasarladıęımız metamalzeme yapıların geirgenlik özellikleri ve THz frekanslarına hassasiyeti deneysel olarak THz ölçüm spektroskopisi ile analiz edilmiřtir. Yapılacak aygıtların oda sıcaklıęında alıřması planlanmıř olsada, ölçümler oda sıcaklıęından vanadyum dioksit metamalzemenin yalıtkan metal geiři gösterdięi geiři sıcaklıęını (VO₂ iin yaklaşık 68 °C) kapsayacak řekilde yüksek sıcaklıklara kadar alınmıřtır [5-7].

2. VO₂ ve METAMALZEMELER

2.1. Geçiş Metal Oksitler

Geçiş metali oksitleri, ferroelektriklik [8], ferromanyetizma [9], anti-ferromanyetizma [10] ve yüksek T_c süperiletkenliği [11] gibi keşfedilen hemen hemen her yoğun madde fenomenini sergileyen dikkate değer bir bileşik sınıfıdır. Bu metal oksitler hem metal hem de yalıtkan özellikleri taşımaktadır böylece metal-yalıtkan geçişleri sergilerler [12-13]. Bu bileşiklerin dikkat çekici elektronik özellikleri, periyodik tablodaki oksijenin konumuna, geçiş metallerinin çoklu değerlik durumlarına ve bu bileşikler kuvvetli iyonik arasına ara yerleştirmek için bir araya gelen elektron-elektron Coulomb etkileşimlerine bağlıdır [14]. Mikroskobik düzeyde, bu bileşik sınıfının çeşitliliği, yük, spin, yörünge ve serbestlik dereceleri arasındaki bir rekabetten doğan çeşitli rakip zemin durumlarının sonucudur. Bu nedenle, yeni fenomenleri keşfetmek için verimli bir zemin sağlarlar ve bu bileşikler basınç, gerinim, doping ve sıcaklıktaki değişikliklere karşı çok hassas hale getiren bir dengesizliğe yakınlığı nedeniyle mevcut olanları manipüle etme potansiyeli sunarlar [15-16].

2.1.1. Metal Yalıtkan Geçiş

Metal yalıtkan (MIT) geçişleri ilk olarak çeşitli geçiş metal oksitlerinde gözlenmiştir [17-18]. Genel olarak, geçişler birinci derecedir ve elektrikli taşıma verilerinde net bir histerezis gözlenir. İletkenlikteki değişiklikler genellikle manyetik duyarlılık ve kristal simetrisindeki değişikliklerle ilişkilidir [15]. Hem yapısal hem de elektronik geçişlerin varlığı genellikle teorik modellemeyi karmaşıktırır. Geçişin, elektron lokalizasyonunu destekleyen yapısal simetri değişikliklerine bağlı olup olmadığı ya da yapısal geçişin güçlü elektron-elektron korelasyonları tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği bu geçişlerin birçoğu için hala yoğun bir şekilde tartışılmaktadır [19-22].

Bu geçişlerin açıklanmasında iki farklı yaklaşım vardır ilki Mott-Hubbard geçişi ikinci ise Peierls geçiştir. Basitçe Mott geçişi değişik sebeplerden dolayı meteryal özelliklerinin yalıtkan yapıdan iletken yapıya geçişini tanımlar. Mott aynı

iyondaki ters spindeki iki 3d elektronunun kolombik itme hareketleri ile elektronların belirli bölge içinde lokalize olduklarını belirtmiştir. Metalik ve iletken duruma dönüşümü sağlayacak elektron hareketleri potansiyel bariyerinin aşılması için termal uyarılma gerekliliğini savunmuştur. Peierls elektron-elektron dağılımlarına dikkati çekmiş ve düşük sıcaklıklarda elektronların kendi uygun pozisyonlarında bulunduğu ve elektronlar arasındaki güçlü elektriksel itme davranışının yalıtkanlığın doğasında olduğunu belirtmiştir. Metal-yarı iletken dönüşümünün teorisi günümüzde halen tartışmalıdır [23-24]. Özet olarak Vanadyum oksit bileşenlerinin oksijen oranı, faz geçiş sıcaklığı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Peierls geçişine göre, metal-yalıtkan faz geçişi sıcaklığının (68 °C) üzerindeki sıcaklıklarda kristal yapısı değişir, sonrasında band aralığı kapanır ve VO₂ metal olur. Bu görüş, tek elektron üzerinden yapılan tüm görüşler ve teoriler üzerinden açıklanabilir. Mott-Hubbard geçişine göre, VO₂ oda sıcaklığında Mott yalıtkanı durumundadır. Oda sıcaklığında, VO₂'nin fermi enerji seviyesi iletkenlik bandını kesmesine rağmen VO₂ yalıtkan fazdadır. Bu durum elektron korelasyon etkisi üzerinde bir ipucu olarak açıklanabilir. Bu durumda, sıcaklığın değişimi etkisiyle bir faz geçişi gerçekleşir ve bu durum sıradan band teorisi ile açıklanamaz. Bu farklı iki görüş göz önünde bulundurulduğunda, henüz kabul gören bir cevap görülmemektedir [25].


2.1.2. Vanadyum Dioksit (VO₂)

Vanadyum oksit fazları arasında, VO₂ en yaygın olarak incelenmiştir, çünkü VO₂ MIT sergileyen bileşiklerin en kararlısıdır. VO₂, eşlik eden yapısal faz geçişi ile birlikte oda sıcaklığına yakın bir MIT (T_{MIT} ~ 340 K) sergiler [26]. Oda sıcaklığına yakın MIT değişimi sergileyen VO₂ oda sıcaklığında yapılan deneyler için bir numaralı aday olmuştur. Tablo 2.1'de gösterildiği gibi vanadyum bileşiklerinde oksijen içeriği geçiş sıcaklığında büyük rol oynar. VO₂ bileşiğinin metal-yalıtkan geçişi farklı yöntemlerle Şekil 2.1'de görüldüğü gibi tetiklenebilir [27-28].

Tablo 2.1: Seçilmiş bazı vanadyum oksit bileşiklerinin metal-yalıtkan geçişlerinin hangi sıcaklıkta olduğu gösterilmiştir.

Bileşik	T _{MİT} (K)
VO	Metallik
V ₂ O ₃	168
V ₃ O ₅	430
V ₆ O ₁₁	170
V ₂ O ₅	Yalıtkan
VO ₂	340
V ₉ O ₁₇	70


VO bileşiklerinde oksijen içeriği geçiş sıcaklığında büyük rol oynar [30]. VO₂ bileşiğinin metal-yalıtkan geçişi farklı yöntemlerle Şekil 2.1’de görüldüğü gibi tetiklenebilir [29].



Şekil 2.1: VO₂ metal-yalıtkan geçiş özelliğinin (a) ısıtma, (b) UV ışık, (c) elektrik alan ile tetiklenerek gösterimi.

VO₂'nin kristal yapısı Şekil 2.2’de gösterildiği gibi [31] düşük sıcaklıklarda VO₂ monoclinic kristal yapısı gözlenirken bu durum VO₂ malzemesinin yaklaşık olarak


10 $\Omega\cdot\text{cm}$ özdirenç değeriyle yalıtkan özellik göstermesine yol açar. Malzeme ısılmaya başlandığında ise metalik özellik göstermeye başlar ve kristal yapı tetragonal rutile kristal yapısına dönüşür. Metal VO_2 için, V-V atomlarının ortalama uzaklığı 0.288 nm olduğu zaman, tüm V atomları tek bir çizgide dizilirler. Bu yüzden, tüm V atomları d orbital elektronlarıyla üst üste gelir. Bu durum ise VO_2 malzemesinin yaklaşık olarak 10^{-4} $\Omega\cdot\text{cm}$ özdirenç değeriyle metalik özellik kazanmasına yol açar [18]. Oda sıcaklığında yapı metalik değildir ve IR- bölgesinde geçirgendir (transperent) fakat yapı 68 °C değerinin üzeride ise metalik özellik kazanmaya başladığı için IR- bölgesini yansıtmaya başlar (reflection).



Şekil 2.2: VO_2 'nin (a) monoklinik ve (b) tetragonal kristal yapısı.

Mott-Hubbard bakış açısına göre, olağandışı yalıtım davranışı ve buna karşılık gelen bir bant boşluğunun oluşumu, daha önce tartışıldığı gibi güçlü elektron-elektron etkileşiminin bir sonucu olarak bölünmüş 3d bantlarından kaynaklanır. VO_2 'nin hem metalik hem de yalıtkan fazları için 3d bant yapısı yeterince iyi anlamak gerekir. Metalik fazda, V^{4+} iyonunun 3d bandında önce t_{2g} bantlarına dönüşerek daha sonra da $3d||$ 'ye $3d\pi^*$ ayrılır, bu durum tetragonal kristal alan ile belirtilir. $3d\pi^*$ ve $3d||$ orbitaller üst üste biner ve Fermi seviyesinin etrafında bulunur, ancak $3d\pi^*$ bandı O 2p orbitalleri ile daha fazla hibritleştiği için enerjide daha yüksektir [21-22]. Fermi seviyesi artık iletim bandında yer aldığından, malzeme metalik özellikler sergiler.

Yalıtkan fazında, monoklinik bozulma V-O hibridizasyonunda, $3d\pi^*$ bandını daha da yüksek enerjiye yükselten değişikliklere neden olur, böylece bant artık Fermi seviyesinin üzerinde kalır ve boşalır [32]. Ayrıca, $3d_{||}$ c_R eksenini boyunca hizalanan bant, V atomlarının eşleşmesi nedeniyle dolu ve boş bir duruma bölünür. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, $3d_{||}$ valans bantları arasında ve $3d\pi^*$ iletim bandı enerji arasında enerji boşluğu oluşur [33]. Yalıtkan fazdaki çoğunluk taşıyıcıların, iletim bandına termal olarak aktive edilen n-tipi olduğu kabul edilmektedir [34-35]. Yalıtım ve metalik fazlar için bant yapıları Şekil 2.3' de şematik olarak sunulmaktadır [37], modifiye edilmiş O 2p seviyelerinden olan V 3d seviyelerinin oldukça altında bulunur ve şekle dahil edilmemiştir[36].



Şekil 2.3: Yalıtkan ve metalik fazlar için VO₂ 'nin bant yapısı.


2.2. Metamalzeme

Tüm elektromanyetik olaylar, elektromanyetik dalgalar ile maddenin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Böylece malzemelerin geometri ve yapıları üzerinde çalışılarak elektromanyetik fonksiyonelliğe sahip cihaz veya malzemeler üretilebilir. Fakat tasarlanan elektromanyetik cihazların işlevsellikleri mevcut malzemeler ve bunların özellikleri ile sınırlanmaktadır. Yeni elektromanyetik özelliklerin gerçekleşmesi için diğer bir yaklaşımda dalga boyundan daha küçük ayrıtlara sahip, yapay fonksiyonel yapılar içeren malzemelerin üretilmesidir. Bu yapay fonksiyonel yapıların boyutları moleküler seviye ile karşılaştırıldığında çok daha büyüktür fakat boyutların çalışılan dalga boyundan küçük olması malzemenin etkin elektrik ve manyetik geçirgenlik katsayılarının tanımlanmasına imkân sağlamaktadır. Bu şekilde belirli bir elektromanyetik özelliğin gerçekleşmesi

amacıyla dalga boyundan daha küçük boyutlara sahip olan fonksiyonel yapılar ile oluşturulmuş malzemelere metamalzeme denilmektedir [38]. Şu anda, doğada bulunamayan ve geleneksel malzemelerden farklı olağanüstü elektromanyetik özellikler sergilemek için “Metamalzemeler” olarak bilinen doğal olmayan bir alt dalga boyu malzemedan elektromanyetik esaslı malzemeler üretmeye büyük ilgi duyulmaktadır. Temel olarak, metamalzeme kavramı, doğal malzemelerin verilen ışık dalga boyundan çok daha küçük boyutlu yapay malzemelerle değiştirilmesinden üretilir. Doğada bulunmayan ve yapay olarak elde edilebilen metamalzemeler 19. Yüzyıldan bu yana araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve her geçen gün daha dikkat çekici hale gelmiştir. Elektromanyetiğin sol eli olarak da adlandırılan bu malzemeler temel olan dielektrik sabitinin ve manyetik geçirgenliklerinin negatif olması nedeniyle çok fazla ilgi görmektedir. Metamalzemelerin dielektrik sabiti (ϵ) ve manyetik geçirgenliği (μ) periyodik olarak düzenlenmiş elemanlarının şekli ve içeriği belirlenerek kontrol edilebilir [34]. Veselago yaptığı teorik araştırmalarda düzlem dalgaının bir ortamda yayılırken negatif dielektrik geçirgenliğe ve negatif manyetik geçirgenliğe sahip olabileceğini kanıtladı. Çalışmasında, verilen monokromatik düzlem dalgasının grup hızının, eşzamanlı olarak negatif ϵ ve μ ortamlarında (malzeme) seyahat ederken Poynting vektörüne (enerji vektörü) karşı yönde ilerlediğini, fakat geleneksel malzemelerde bu durumun tersi yaşandığında grup hızı her zaman enerji vektörü ile aynı yönde hareket ettiğini belirtti ayrıca bu durum Maxwell denklemleri ile çakışmamaktadır [34]. Bu çalışmanın ardında Pendry ve grubu dalgaının yayılması boyunca metalik tellerin düzenlenmesinin negatif etkili dielektrik geçirgenlik sağlayabileceğini kanıtlanmıştır [38]. Yine aynı grup kısa bir süre sonra da, dalgaının yayılma yönüne göre iyi tasarlanmış yarık halkaların da negatif manyetik geçirgenliğe neden olduğunu açıklamışlardır. Elde edilen bütün bu bilgilerden sonra da Smith yaptığı çalışmada solak malzemelerin belirli spektrumlarda negatif elektriksel ve manyetik geçirgenliğe sahip anten rezonatör ve sensorler geliştirebileceğinin çalışmasında açıklamıştır [25]. Metamalzemeler ile ilgili mikrodalga ve THz frekans bölgesinde oldukça fazla çalışma ve uygulama yapılmıştır. Optik frekans bölgesi ise halen birçok potansiyel çalışma ve uygulama alanı açısından araştırmacıların ilgisini çekmektedir.


2.2.1. Metamalzemelerin Teorik Açıdan İncelenmesi

Malzeme seçimi optik ve fotonik gibi alanların geliştirilmesinde anahtar rol oynar, bu alanların amacı ise, ışık yayılımı ve ışık-madde etkileşimi üzerinde kontrol elde etmektir. Geleneksel bir malzemede, ışığın yayılması kırılma indisinden etkilenir $n = \sqrt{\mu\epsilon}$. Bir metamalzemenin EM yanıtı, iki frekansa bağlı olarak tanımlanabilir makroskopik parametreler, elektriksel geçirgenlik $\epsilon(\omega)$ ve manyetik ve geçirgenlikdir $\mu(\omega)$. Şekil 2.4' de malzemelerin elektromanyetik dalgalara verdikleri tepkilere göre sınıflandırılmasını görebilirsiniz [39]. Bölge I, hem elektriksel geçirgenliği $\epsilon(\omega)$ hem de manyetik ve geçirgenliği $\mu(\omega)$ pozitif olan geleneksel dielektrik malzemelerdir. Bölge II, metallerin ve aşırı katkılanmış yarı iletkenlerin olduğu kısımdır. Mikrodalga spektrum aralığında, negatif geçirgenlik elde etmek için şeklin sol üst kısmında gösterildiği gibi yapay olarak tasarlanmış tel yapıların olması gerekir. IV. Bölgenin sağ üst kısmında gösterildiği gibi negatif manyetik geçirgenliği sağlanabilmesi için $\mu(\omega)$ i ayırık halka rezonatörler (SRR'ler) yapıların kullanılması gerekmektedir.. Bölge III, en ilginç bölgedir nedeni ise $\epsilon(\omega)$ ve $\mu(\omega)$ aynı anda negatiftir ve bu doğal bir durum değildir.. Mikrodalga frekanslarında negatif kırınım indisi elde edilebilmesi için SSR yapılar ve metalik tellerin bir araya getirilmesi gerekir.



Şekil 2.4: Malzemelerin elektromanyetik dalgalara verdikleri tepkilere göre sınıflandırılması.

Elektromanyetik dalga madde içerisinde geerken elektrik alan vektörü $\vec{E}$, elektromanyetik vektörü $\vec{H}$ ve dalga vektörü $\vec{k}$ saė elli malzemelerde vektörel olarak aynı yöndedir fakat bu durum sol elli malzemelerde geerli deėildir. Sol elli malzemelerde dalga vektörü $\vec{k}$ ile enerjiyi taşıyan (Poynting) vektör $\vec{S}$ zıt yönlüdür. Fakat bu durum vektörün ilerlemesini engileyemez ünkü manyetik geirgenlik ile elektrik geirgenlik arpımları pozitifdir [39].



Şekil 2.5: Elektromanyetik dalganın saė elli ve sol elli malzemelerindeki davranışını göstermektedir.

2.2.2. Elektromanyetik Dalganın Matemalzeme İçerisinde İlerliyiş

Maxwell denklemlerinin dalga denklemi şeklinde yazılacak olursa [26]

$$\left(\nabla^2 - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi = 0 \quad (2.1)$$

Burada “n” kırılma indisi, “c” ışık hızıdır. $\frac{n^2}{c^2} = \mu\epsilon$ kırılma indisinin deėeri ise aynı anda hem elektriksel geirgenliğe hem de manyetik geirgenliğe baėlıdır fakat n^2 deėeri ne μ işaretinin ne de ϵ işaretinin deėişimi etkiler. 2.1 denklemine işaretleri deėiştirilmiş μ, ϵ uygulandığında herhangi bir deėişiklik olmaz. Düzlem dalganın genel ifadesi aşıėıdaki denklemde verilmiştir [40].

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k}\vec{r}} \quad (2.2)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_0 e^{-j\vec{k}\vec{r}} \quad (2.3)$$

Burada $\vec{E}_0$ ve $\vec{H}_0$ rastgale yönlerde vektörlerdir, $\vec{k}$ sabit büyüklükte vektörün yönünü belirler $\vec{r}$ ise hareket eden dalganın gözlenen pozisyon vektörüdür.

$$\vec{k} = k_x \hat{x} + k_y \hat{y} + k_z \hat{z} \quad (2.4)$$

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \quad (2.5)$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \quad (2.6)$$

Dalga çözümünü elde etmek için Maxwell denklemlerinin çözmek yerine, sistemi kısmi diferansiyel denklemlere dönüştürerek daha kolay bir bir çözüm elde edilebilir. Buna göre Maxwell denklemlerinin harmonik formu aşağıdaki denklemler gibidir.

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \quad (2.7)$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \vec{D} + \vec{J} \quad (2.8)$$

Bilindiği üzere;

$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot \mu \vec{H} = 0 \quad (2.9)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = \rho_v \quad (2.10)$$

2.7 ve 2.8 denklemleri şu şekilde yazılabilir;

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H} \quad (2.11)$$

$$\nabla \times \vec{H} = -j\omega\epsilon\vec{E} + \vec{J} \quad (2.12)$$

Kayıplı ortam hesaplamasından önce Amper yasası yeniden düzenlenmelidir. Serbest yüklerin olduğu bir ortam da akması gereken akım $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ şeklinde hesaplanır.

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon\vec{E} + \sigma\vec{E} = j\omega \left[\epsilon + \frac{\sigma}{j\omega} \right] \vec{E} \quad (2.13)$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon\vec{E} + \sigma\vec{E} = j\omega \underbrace{\left[\epsilon - \frac{\sigma}{j\omega} \right]}_{\epsilon_{ef}} \vec{E} \quad (2.14)$$

Elde edilen ifadelerde yeni bir sanal elektriksel geçirgenlik elde edilir.

$$\epsilon_{ef} = \epsilon - \frac{\sigma}{j\omega} = \epsilon_0 \left[\epsilon_r + j \frac{\sigma}{\epsilon_0\omega} \right] \epsilon_0 \epsilon_{ref} \quad (2.15)$$

Farklı bir notasyonda ifade edilebilir;

$$\epsilon_{ef} = \epsilon' - j\epsilon'' \quad (2.16)$$

Kayıplı ortamlar için Amper yasası aşağıdaki denklem gibi yazılabilir,

$$\nabla \times \vec{H} = j\epsilon\omega\vec{E} \quad (2.17)$$

Burda ϵ kompleks değerdedir.

$$\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{k} \quad (2.18)$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \hat{k} \times \vec{E} \quad (2.19)$$

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \hat{k} \quad (2.20)$$

Düzlem dalga için $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r} + j\omega t)$ ve $\vec{H} = \vec{H}_0 \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r} + j\omega t)$ 2.11 ve 2.17 denklemlerine indirgenirse;

$$\hat{k} \times \vec{E} = \omega \epsilon \vec{H} \quad (2.21)$$

$$\hat{k} \times \vec{H} = -\omega \epsilon \vec{E} \quad (2.22)$$

Böylece sağ elli ortamlar için μ ve ϵ pozitifdir, $\vec{E}$, $\vec{H}$ ve $\vec{k}$ birbirlerine diktir. Fakat $\mu < 0$ ve $\epsilon < 0$ ortamlar için 2.3.22 denklemi şu şekilde yazılabilir,

$$\hat{k} \times \vec{E} = -\omega |\mu| \vec{H} \quad (2.23)$$

$$\hat{k} \times \vec{H} = \omega |\epsilon| \vec{E} \quad (2.24)$$


Eğer her iki parametresi (ϵ, μ) negatif olan bir ortam farz edilip sanal kısımları çok küçük alınıp ihmal edilirse; ortam içerisinde $\vec{E}$, $\vec{H}$ ve $\vec{k}$ dalga bileşenleri sol el kuralına uygun üçlü bileşen şeklinde hareket edeceklerdir. Dalga vektörü ile ortamın kırılma indisi arasındaki ilişki kullanılırsa; kırılma indisinin de negatif olduğu gözlenebilir. Burada ω açısal frekansı temsil etmektedir. Bu tip bir ortamda dalganın zıt faz hızı ile ilerleyebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca poynting vektör;

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \quad (2.25)$$

ile faz vektörünün ($\vec{k}$) zıt yönde hareket ettiği görülmektedir. Şekil 2.5'de μ , ϵ parametreleri için dört farklı bölgenin elektromanyetik özellikleri belirtilmiştir.

2.2.3. Matemalzemelerin Elde Edilmesi

Metamalzemelerin elde edilmesi genellikle periyodik yapılarla sağlanır. Birim hücrenin yinelenen yapısı tarafından bu şekilde metamalzeme tasarlamak ve üretmek elverişli bir yöntemdir. Birim hücre bir yarık halka rezonatör ve metal kablonun bir araya gelmesiyle Şekil 2.6’ da gösterildiği gibi oluşturulabilir [41]. Bir birim hücre serisinin oluşturulmasıyla ise metamalzeme elde edilmiş olur. Metamalzemelerin yapısı deneysel olarak Smith tarafından denendi bu çalışma Pendry’e ilham oldu negatif elektriksel ve manyetik geçirgenliğe sahip mikrodalga bandında çalışan bir yapay malzemeyi oluşturdu.



Şekil 2.6: Metamalzemeler genellikle metaller ve dielektrik malzemelerden oluşturulur. a) negatif elektriksel geçirgenlik ve pozitif manyetik geçirgenlik yapısını, b) pozitif elektriksel geçirgenlik ve negatif manyetik geçirgenlik yapısını, c) elektriksel geçirgenliğin ve manyetik geçirgenliğin negatif olduğu yapının tamamı (DNG).


Elektriksel geçirgenlik sabitinin negatif elde edilmesi için ince tellerden metalik ağlar elde edilir. Havayla ayrılmış ince metalik katmanlar içeren periyodik ortamlar etkin olarak plazma frekansı ile sönümlenen ortamlar gibi hareket ederler. Manyetik tepkinin oluşturulması için kullanılabilecek en basit yapı metal bir halkadır. Negatif manyetik geçirgenlik sabitinin elde edilmesi için periyodik bir yarık halka rezonatör dizisi oluşturulur. Bir yarık halka rezonatör eş merkezli ve birbirlerine zıt yönlerde

yarığa sahip olan iki metalik halka kullanılarak elde edilir. Halkalar dairesel veya paralelkenar formunda olabilmektedir. Bu halkalar kendi başlarına birer indüktans gibi davranırken, İç ve dış halka arasındaki boşluğun bir kapasitör görevi üstlenmesi sonucunda LC rezonans devresi eşdeğeri ortaya çıkar. Oluşan bu devre sayesinde metamalzemenin oluşturacağı rezonans frekansı hesaplanabilir. Bu çalışma kapsamındaki metayüzeye ait LC devresi bölüm üçte detaylı olarak anlatılmıştır.

2.2.4. Frekans Seçici Yüzeyler

Frekans seçici yüzeyler veya FSS, bir boyutta veya iki boyutta tekrar eden düzlemsel periyodik yapılardır. Düzgün bir şekilde tekrar eden birim hücreler olarak adlandırılan öğelerden oluşur. Elemanlar arasındaki boyut, şekil ve boşluk FSS yapılarının rezonansını belirler. Üzerlerinde meydana gelen elektromanyetik radyasyonları yansıtabilir veya emebilir. Rezonans ayrıca kırılma açısına ve polarizasyona da bağlıdır. FSS yapılarını oluşturmada temel olan dielektrik malzeme de rezonansı etkiler [41]. Yuva (slot) tipi ve yama (patch) tipi olmak üzere iki tür FSS vardır. Doğal olarak görülmeyen özellikler metamalzemeler kullanılarak elde edilebilir. Fakat metamalzeme ve frekans seçici yüzeyler arasında temelde benzerlikler olsa da bazı farklılıklara da sahiptirler. Her ikisi de istenen frekans tepkilerini oluşturmak için kullanılırlar. FSS ve metamalzemeler dalga yönlerini değiştirmek için kullanılabilecek özellikler gösterir. Genellikle elektromanyetik spektrumda çalışmak için metamalzemeler ve FSS yapıları kullanılır. Elektromanyetik dalgaların genliği, frekansı ve fazı metamalzemeler tarafından yönlendirilebilir. Metamalzemeler genellikle doğada bulunmayan özellikleri gösterir [42-43-44]. FSS, EM filtre gibi davranan özdeş düzlemsel yapıların bir birleşimidir. FSS doğada frekans seçicidir. Hem FSS hem de metamalzemelerin farklı tasarımı ve yönlendirilmesi farklı özellikler ve olgular sağlar. FSS ve metamalzemeler arasındaki temel fark FSS'nin yapısından ve metamalzemelerin elemanlarından kaynaklanmaktadır. FSS ve metamalzemelerin seçimi, belirli bir frekans aralığında yansıma, iletim veya belirli bir frekans aralığında emilim gibi uygulamaların türüne bağlıdır. FSS'ler iki boyutlu yapılardır. Yuva tipi ve yama tipi FSS farklı rezonans özellikleri gösterir. Yuva (patch type) tipi FSS, yama (slot type) tipi FSS'nin tam tersi rezonansını gösterir. Yama tipi FSS alçak geçiren filtre görevi görürken, yuva

tipi yüksek geçiren filtre işlevi görür [45-46]. Her iki efekt birleştirildiğinde, düz bir tepki verir. FSS, öğelerin şekline bağlı olarak bir bant geçişi (band pass) veya bant durdurma (band stop) filtresi görevi görür [47]. FSS, Şekil 2.7'de gösterilen periyodik bir yuva veya yama elemanları dizisidir. Yuva açıklığı FSS düşük frekanslarda yansır ve yüksek frekanslarda (yüksek geçişe benzer) iletim yapar filtre, buna karşılık patch elemanı FSS düşük frekanslarda iletir ve yüksek frekanslarda yansır (düşük geçişli filtreye benzer) [48].




Şekil 2.7: (a) yuva (slot) tipi FSS'yi (b) yuma (patch) tipi FSS'yi ve göstermektedir.

Genellikle bir yama tipi FSS için elemanların bir dielektriğe kazınmasıyla üretilir. Bu elementler genellikle altın gibi yüksek iletkenliğe sahip bir metaldir. Yuva tipi FSS için, FSS'nin karşılık gelen şekli metalik bir tabakadan kesilir.

2.3. Terahertz Dalgaları

Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyasyonun gözlemlenen tüm frekanslarının bölgesi olarak tanımlanır. Belirli bir nesne tarafından yayılan veya emilen elektromanyetik radyasyonun karakteristik dağılımı, o nesnenin "elektromanyetik spektrumu" olarak adlandırılır. Elektromanyetik spectrum, binlerce kilometreden atom boyutunun belli bir kısmına kadar uzanabilir. Bu spektrumda, üst sınır evrenin büyüklüğüdür, burada kısa dalga boyu sınırı Planck uzunluğunun yakınında olduğu için spektrumun sonsuz ve sürekli olduğu kabul edilir. Elektromanyetik (EM) dalgalar üç farklı fiziksel özellik ile tanımlanır; frekans, dalga boyu ve enerji (foton enerjisi). Foton enerjisi ile dalga frekansı arasında doğrudan bir orantısallık vardır, bu da gama ışınlarının en yüksek enerjiye (yaklaşık bir milyar elektron volt) sahip olmasına, radyo dalgalarının çok düşük enerjiye (feta elektron volt civarında) sahip olmasına yol açar [49]. EM radyasyonunun sınıflandırılması genellikle dalga boyu kullanılarak yapılır; radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi bölge, görünür bölge (ışık), ultraviyole bölge, X-ışınları ve gama ışınlarıdır. Terahertz radyasyonunun spektrumda yer aldığı alan uzak kızılötesi ve mikrodalga arasında bir bölgededir. $300 \text{ gigahertz} = 3 \times 10^{11} \text{ Hz}$ ile $3 \text{ terahertz} = 3 \times 10^{12} \text{ Hz}$ frekans aralığındaki elektromanyetik radyasyon terahertz radyasyonu olarak adlandırılır. $1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz} = 1 \text{ ps}$, $\lambda = 300 \mu\text{m} = 0.3 \text{ mm}$, bu radyasyonun mikrodalga bölgesi ile kızılötesi bölge arasında olduğunu gösterir. Sonuç olarak, bu bölge $1 \text{ THz} (10^{12} \text{ Hz})$ değerine karşılık gelen foton enerjisinin $4.1 \text{ meV} (33.33 \text{ cm}^{-1})$ olduğu elektronikten optiğe geçiş bölgesidir [50]. Literatürde terahertz radyasyonunun meydana geldiği bu bölge elektromanyetik spektrumda kalan son bölge olarak kabul edilmiştir. Terahertz dalgalarının gelişmesi için uygun ve ucuz kaynaklar, dedektörler, diğer bileşenler geliştirmek için yeni bilimsel çalışmalar gerekmektedir [51]. Şekil 2.8' de gösterildiği gibi terahertz ışıması, elektromanyetik spektrumun diğer bölümlerinde bulunmayan benzersiz özelliklere sahiptir [52]. Terahertz ışıması su ve metal haricindeki hemen hemen her maddeye belirli bir derecede nüfus edebilir ve kimyasal, biyolojik moleküllerin büyük bir kısmının titreşim hareketine uyan frekans aralığındadır. T-ışınları plastik, karton, kumaş gibi çoğu malzemeden geçerek su ve su buharında soğrulup metallere yansır. Bu sayede havaalanı güvenliğinde uygulama alanı bulabilmekle birlikte, THz dalgaboyları çoğu kimyasal ve biyolojik malzemeninde parmak izi spektrumunda

oluşturduğundan, tehlikeli maddelerin tanımlanmasında kullanılabilir. THz dalgaları çok hızlı kablolu iletişimde, tıbbi görüntülemelerde, kara mayınlarının uzaktan algılanmasında yeni avantajlar sağlayacaktır. Bütün bunların yanında T-ışınları biyolojik dokuları iyonize etmeme özelliğinden dolayı X-ışınlarına göre zararsızdır. Canlılar üzerinde dozaj sınırı olmadan tıbbi görüntüleme veya başka amaçlarla kullanılabilir.




Şekil 2.8: THz boşluğuna sahip elektromanyetik spektrum gösterimi.

3. DENEYSEL YÖNTEMLER

3.1. Doğru Akım (DC) Mıknatıssal Saçtırma

Vanadyum oksit ince film kaplamak için uygulanabilecek pek çok yöntem mevcuttur. Bunlar genel olarak; kimyasal buhar biriktirme (CVD), püskürtme (sputtering), lazer biriktirme, fiziksel buhar biriktirme (PVD) ve sol-jel yöntemleridir. Bu çalışmanın temel amacı DC magnetron saçtırma tekniği ile c-kesim safır [Al_2O_3 (0001)] üzerinde VO_2 ince film üretmektir ve üretilen yüksek kalite filmlerin metalmalzemeye haline getirilip THz boşluğunda çalışabilen modulator haline getirmektir. VO_2 ince film büyütülmesi için farklı üretim teknikleri kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında DC mıknatıssal saçtırma tekniği kullanılmıştır. Bu teknik üretilen filmin yüzeye iyi tutunması, yüksek kalite film üretimi ve yüzeyde sağladığı homojenlik sayesinde tercihimiz olmuştur. Mıknatıssal saçtırma kaplama tekniği ile metalik veya metalik olmayan çeşitli formlarda, geniş alanlı yüzeyler üzerinde, çok ince (nanometre mertebesinde) kaplamalar yapılabilir. Bu yöntem, ince filmlerin kolayca tekrarlanabilir olarak üretilmesi açısından diğer kaplama yöntemlerine (ısısal buharlaştırma, spray pyrolysis v.b.) göre en çok tercih edilen yöntemdir. Mıknatıssal saçtırma tekniğinde, hedef atomların plazma iyon bombardımanının yardımıyla kopararak alttaş yüzeyinde biriktirilir. DC voltaj uygulanarak argon gazı iyonize edilir ve hedef malzemeye doğru hızlandırılır ve hedef atomlara çarparak enerji ve momentum transferi sonrasında hedef atomlar kopartılarak iyonizasyon gerçekleştirilir. Kopan hedef atomları, kaplanmak istenilen yüzeye tutunup biriktirilerek istenilen kalınlıkta ince film kaplaması tamamlanmış olacaktır. Burada kaplanan ince filmin kalınlığı birkaç parametre ile değiştirilebilir. Örneğin, hedefe uygulanan güç değiştiğinde, film büyütme hızı değişecek ve böylelikle kalınlık da değişecektir. Bir diğer etken ise kaplanma süresidir [53-54]. Mıknatıssal saçtırma yöntemi yüksek oranlı kaplama metodudur ve geniş alanlara metalik filmler kaplama imkânı sunar.





Şekil 3.1: VO₂ Mıknatıssal saçırma sistemi gösterimi.

3.2 Ölçüm Teknikleri

3.2.1. Elektriksel Karakterizasyon

Elektriksel karakterizasyon için İYTE Fizik Bölümü Dielektrik Lab. Bulunan Şekil 3.2' de şematik olarak gösterilen mikroprobe station cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz sıcaklığa bağlı direnç değişimini ölçmektedir. Bu ölçümler herhangi bir ısı kaybının olmaması için vakum ortamında gerçekleştirilmektedir. Bu karakterizasyon tekniğinde lakeshore, Keithly 2100 cihazı ve labview yazılım programları ile sıcaklığa bağlı direnç ölçümü alınmıştır. Sıcaklık değeri oda sıcaklığından 100 °C kadar geniş bir alanda alınarak metal-yalıtkan geçişi gözlenmiştir.



Şekil 3.2: a) Mikroprobe station sistemin şematik olarak gösterilmi b) cihazın iç kısmının üstten görünümü.

3.2.2. Fourcross Metamalzeme VO₂ Filtrelerin Tasarımı ve Üretimi


Frekans seçici yüzeyler-filtre, dielektrik bir alttaş üzerinde iletken olan çeşitli şekillerin birbirini bir veya iki boyutta periyodik olarak tekrarlamasıyla oluşan yapılardır. metamalzemelerin davranışı, alttaş üstündeki iletkenin büyüklüğüne, şekline ve metal ekranın kalınlığına bağlıdır. Frekans seçici yüzeylerin, üzerine gelen bir elektromanyetik dalga ile etkileşiminin özelliklerini şeklin tipi, numune ölçüleri, periyodiklik, kullanılan dielektrik materyalin elektromanyetik parametreleri ve kalınlık gibi birçok parametre tarafından kontrol edilmektedir. Bundan dolayı kullanılan farklı frekans seçici yüzeyler uygulanan elektrik ve manyetik alanlara farklı tepkiler verebilirler. Frekans seçici yüzeyler (FSS) belirli bir frekans bandını

soğuran veya yansıtan pasif dizilerdir. Günümüzde soğurucu özellikte malzemeler sentezlenmesi için frekans seçici yüzey uygulamaları oldukça artmasına rağmen optimize bir soğurma için frekans seçici yüzeyin ölçülerinin uygun şekilde belirlenmesi ve istenen tüm koşullar altında belli bir materyal için elverişli olacak uygun FSS'in seçilmesi çok kolay değildir. Bu çalışmada terahertz modulator uygulamaları için farklı frekans seçici yüzeyler geliştirilmiştir. Bu yapılar dielektrik (VO_2) malzeme üzerine altın ince film kaplanmasıyla FSS deseninin de bu yüzeye aktarılması ile elde edilmiştir. Tasarlanan frekans seçici yüzeyin materyal seçimi ve ölçülerinin optimizasyonu, maksimum modülasyonun elde edilmek istenen 0.500-0.750 THz frekans aralığına uygun olacak şekilde yapılmıştır. Frekans seçici yüzeylerin ölçülerinin optimize edilmesi için eşdeğer devre metodundan faydalanılmıştır. Eşdeğer devre analizi sayesinde tasarlanan desenin oluşturması beklenen kapasitans ve indüktans etkilerinin rezonans frekansı üzerinde sebep oldukları değişiklikler hesaba katılmıştır. Bu şekilde desen üzerinde yapılan uygun ayarlamalar ile optimum ölçülere sahip metamalzeme FSS tasarımı tamamlanmıştır. Ayrıca bu yapıların sentezinde kullanılacak malzemenin sahip olması istenen elektromanyetik özelliklerin belirlenmesi ve böylelikle doğru malzeme seçimi CST Microwave Studio simülasyon programı yapılan hesaplamalar neticesinde sağlanmıştır.

3.3.3. Computer Simulation Technology Microwave Studio (CST MWS) İle Metamalzeme Tasarımı ve Modellemesi

Solak malzeme elde etmenin en kolay yolu: negatif elektriksel geçirgenlik ve negatif manyetik geçirgenlik elde etmek gerekir; bunun için ince metal çubukların ve ikinci bileşen olarak periyodik olarak düzenlenmiş yarık halka rezonatörü kullanılmasıdır. Bu yapının elektromanyetik özelliklerini anlayabilmenin yolu da maxwell denkleminin yardımı ile çözülmesidir fakat bu sonuçları analitik olarak elde etmek zordur. Metamalzeme yapılarında metal geometrik modellerin temel fiziksel davranışını anlayabilmek için bu denklemlerin çözümlenmesi gerekmektedir fakat bu çok kolay olmadığından, geometrik yapıların nümerik hesaplamaları için çeşitli ticari yazılımlar geliştirilmiştir. Metamalzeme tasarımlarında ticari yazılımlara örnek olarak Computer Simulation Technology Microwave Studio (CST MWS) verilebilir,

bu program yapının anlaşılabilmesi için kullanılabilirken bunun dışında eşdeğer devre teorisinden de yararlanılabilir. Bu çalışma kapsamında; Terahertz filtre olarak çalışabilen modellemesi özgün olan metamalzeme yüzey yapısı tasarlanmıştır[55]. Şekil 3.3’ de yapının nasıl tasarlandığı detaylı olarak gösterilmiştir [56].



Şekil 3.3: (a-b) Fourcross filtre tasarımının birim hücre boyutlarıyla önden ve perspektif görünüşü; birim hücrenin genişliği (W)128,29μm, kare döngü (L) uzunluğu 100,67 μm ve şerit çizgisinin (M) genişliği 8,79 μm dir.

(c-d) Ön ve perspektif birim hücre boyutları ile VO₂ fourcross filtre tasarımının görünümü; birim hücrenin (W) genişliği 172.23 um, kare döngüsünün (L) uzunluğu 135.97 ve şerit çizgisinin (M) genişliği 9.06 um dir.

Metamalzemenin yapısı, yani dört çapraz dikdörtgen rezonatör, şerit çizgilerinin bulunduğu dikdörtgen bir şekle sahiptir. halkanın bir dielektrik alttaş üzerindeki yanları Şekil 3.3 (a), (b) gibidir. Geleneksel yapılarana nazaran fourcross tasarımda yarık yoktur bunun yerine dört şeritin birleştirilmesiyle oluşan yapı vardır. Genel olarak, metamalzeme yapıları için, LC eşdeğer devre modeli, metamalzeme tasarımının rezonans davranışını tahmin etmek için kullanılabilir. Verilen tasarımda toplam kapasitan değerini hesaplamak için paralel plaka kapasitans formülü ile hesaplanır.

$$C_1 = KW\varepsilon_0 \frac{2}{\pi} \ln \frac{H}{S} \quad (3.23)$$

$$C_2 = KW\varepsilon_0 \frac{\varepsilon_0 - 1}{\frac{S}{\ln S}} \quad (3.24)$$

$$C = C_1 + C_2 \quad (3.25)$$


Burada $K = n \frac{\omega}{c}$, ε_0 boş uzayın geçirgenliği (permittivity), ε_s dielektrik sabiti, h_s ise alttaşın kalınlığıdır. Şekil 3.3– b’ de gösterildiği gibi (3.1) ve (3.3) denklemlerindeki değerler H,S ve W ile değiştirildiğinde toplam indüktans hesaplanabilir [56].

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\ln \left(\frac{2l}{b} \right) + \frac{l}{2} + \frac{b}{3l} - \frac{b^2}{24l^2} \right) \quad (3.26)$$

Bu denklemde l ve b metallic şeritlerin uzunluğu ve enliğidir 1. ve 4. deklemlerden elde edilen C_1 , C_2 ve L değerleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir.

- $C_1 = 1.94 \times 10^{-15} \text{ F}$
- $C_2 = 1.59 \times 10^{-18} \text{ F}$
- $L = 1.6 \times 10^{-11} \text{ H}$

film üretimi için vakum değerinin 10^{-6} Torr civarında olması gerekir. Vakum ortamı değerinin 10^{-6} Torr civarında olması hem üretilcek olan film buharı ve atmosfer arasındaki reaksiyonları engeller hem de atomların ortalama serbest yolunu artırır. Alttaş üzerine filmin birikmesi ve kalınlığı shutter tarafından kontrol edilir. Ayrıca malzemenin eriteceği pota yüksek sıcaklıklara dayanan elementlerden üretilirler ve üretilen ince filmin kalitesini bozmazlar. Biriktirmenin kalınlığı, kalınlık mönitörü ile ölçülür ve gerekli kalınlığa ulaşıldığında shutter kapatılır. Bu çalışma kapsamında da yaklaşık 300 nm olan VO₂ (safir üzerine büyütülmüş ince film) üzerine buharlaştırma tekniği kullanılarak 100 nm altın (Au) film büyütülmüştür.




Şekil 3.5: Buharlaştırma sistemi gösterimi.

3.3.5. Fourcross Metamalzeme Şekillendirme Süreci: Fotolitografi

Litografi, kelime anlamı olarak ışıkla yazma olarak tanımlanabilir. Fotolitografi de en çok tercih edilen yöntem UV-litografidir. UV ışık bir maske üzerinden, bu dalga boyundaki ışığa duyarlı ve alttaş üzerine serilmiş olan fotoreziste iletilir. Maskenin şekli, rezistin özellikleri ve takip eden bir takım kimyasal süreçler sonunda arzu edilen mikro veya nano şekil alttaş üzerine transfer edilmiş olmaktadır. Fotorezist madde alttaşın üzerine spin coating; döndürülerek kaplama yöntemiyle kaplanır. Spin kaplama yönteminde üzerine fotorezist damlatılan alttaş dönen bir disk


üzerine vakum ile tutturulur. Bu dönüş hareketiyle fotorezistin sonraki geliştirme işlemlerine dayanıklı olacak kalınlıkta ve aynı zamanda altaşşın her yerinde eşit kalınlıkta olacak şekilde kaplanması sağlanır. İki çeşit fotorezist bulunmakatadır, negatif ve pozitif. Bu çalışma kapsamında üzeri buharlaştırma tekniği kullanılarak altın film kaplanan VO₂ ince filmim metamazeme haline getirilebilmesi için ilk olarak spin coater tekniği ile altın kaplı yüzeyine negatif fotorezist (PR) AZ5214 ile yaklaşık 60 saniye boyunca 3000 rpm hızında kaplama yapılmıştır. PR kuruması için örnek 90°C olan fırında 30 dakika bekletilmiştir. Bir sonraki işlem; örneğin UV-Litografi sitemine konması ve üzerine maske yerleştirilmesidir. Numune maske ile birlikte 30saniye boyunca UV ışığına maruz bırakılmıştır. Şekillendirelen örnek developer da 10 saniye tutulduktan sonra saf su ile temizlenip bir kez daha fırınlama işlemine tabi tutulmuştur bu ise 120°C 30 dakika sürmüştür. Bütün bu işlemler 1000 sınıfı temiz odalarında gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar şematik olarak Şekil 3.6'da gösterilmiştir.



Şekil 3.6: UV- Fotolitografi tekniği aşamaları.

Büyütülen vanadyum ince filmlerin üzerine simulasyon programı ile tasarlanan metamazeme yapısı, elektron demeti litografisi ile fotorezist (PR) yüzeyine transfer edildikten sonra iyon demeti aşındırma sistemine konulmuştur. İyon demeti aşındırma sisteminde , aşındırma işlemi başlamadan önce ilk olarak aşındırma çemberine turbo moleküler pompa ve geri pompa ile 10⁻⁶ Torr basınç değerine kadar

pompalanır. Çünkü serbest iyon demetinin hızlanmasını arttırmak için düşük basınç değerleri gereklidir. İstenilen basınç değerine ulaşıldığında ilk olarak MKS (kütle akış kontrolcüsü) tarafından gönderilen argon gazı sisteme sürülür. Argon gazı gönderilerek örneklerimiz 67.5°'lik açıyla yerleştirilerek fotoresist tabakası tarafından korunmayan alanlar aşındırılır. Yazdırılmış olan metamalzeme üzerinde fotoresist tabakası olduğundan iyon demeti ile aşındırılamaz ve böylece tasarlanmış olan metamalzeme yapısı ince film üzerine transfer edilmiş olur. Şekil 3.7' de İYTE Fizik Bölümü İnce Film Lab. bulunan iyon demeti aşındırma sistemi gösterilmiştir.



Şekil 3.7: İYTE Fizik Bölümü İnce Film Lab. bulunan iyon demeti aşındırma sistemi.


Vanadyum oksit ince filmin ile şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra desende herhangi bir deformasyon olup olmadığını anlamak için Nikon ECLIPSE LV150 optik mikroskobu kullanılarak Şekil 3.8'te görülebileceği gibi farklı büyüklükte görüntüler alınmıştır.



Şekil 3.8: (a-b-c) Fourcross VO₂ İnce film üzerine kaplanmış altın filtrelerin optik mikroskop görüntüleri. (d) Boyut ölçümleri görüntüsü.

3.3. THz Ölçüm Sistemi

Terahertz zamana dayalı spektroskopisinde, THz ışının genliği ve fazı zamanın fonksiyonu olarak ölçülebilir. Kısacası malzeme karakterizasyonu için pratik bir yöntemdir. Tasarlayacağımız vanadyum metalmalzeme yapıların geçirgenlik ve modülasyon THz zamana dayalı spektroskopi ile detekte edilebilir. THz görüntüleme sistemi, 0.500 - 0.750 THz frekans aralığında çalışan THz dalga kaynağı, 90° off axis parabolik ayna (4 adet), x-y hareket düzeneği ile birlikte malzeme tutacağı ve algılayıcıdan oluşmaktadır.





Şekil 3.9: a) YIG ayarlı Osilatör kullanılarak, b)Ayarlanabilir sentezleyici kullanılarak Terahertz görüntüleme sistemi şematik görünümü c) Terahertz görüntüleme istemi resmi.

THz Kaynağı 3 kısımdan oluşmaktadır. 1) Referans RF sinyal üretici, 2) Frekans sayıcı ve 3) WR1.5 AMC. Referans RF sinyal üretici olarak YIG Osilatör ve VDI Sentezleyici 'ye sahibiz [58]. Bu sebepten dolayı 2 seçeneğimiz vardır. Bu iki üretici arasındaki fark şu şekildedir, Sentezleyici ms mertebesinde sweep edebileceğimiz frekansı oldukça stabil bir kaynak ancak YIG osilatör ise mikrosaniye mertebesinde sweep edebileceğimiz frekansı iyi ama çok aşırı sabit olmayan bir üreteç olmasıdır.

THz Kaynağının ikinci kısmında frekansı gözlemleyebileceğimiz basit bir frekans sayıcı vardır . Son kısımda ise THz kaynağının ana parçası olan WR1.5 AMC vardır. WR1.5 AMC, düzlemsel GaAs schottky diyot teknolojisine dayanan varistör modlu frekans çarpanları ile THz dalgası üretir.

3.3.1. THz Ölçüm Sisteminin Çalıştırılması

Algılayıcı olarak ilk etapta oda sıcaklığı algılayıcısı olan Golay hücresini kullanarak THz spektrum sistemi faal hale getirilmiştir. Öncelikli olarak 90° off eksen parabolik aynalar, THz kaynağı, x-y tarayıcı modül ve Golay hücresi hassas bir şekilde THz dalgasının kaynaktan algılayıcıya minimum kayıpla gidebilmesi için ayarlamalar yapılmıştır. Bu yapılırken en çok titiz davranışından olay aynaların mekanik eksenlerinin aynı hizada olması ve aynı zamanda aynaların odak noktalarıyla THz dalgasının çıktığı yer ve dedektörün algılayıcı kısmının aynı hizada olmasıdır. THz spectrum sisteminde ölçüm alınmadan önce ilk olark x-y taraması yapılmıştır. THz sinyali frekans üretici ile 500 GHz'den 740 GHz'e kadar 1.0 GHz artırarak havanın THz spektrumu daha sonra sırasıyla, metal plakanın, boş safirin, sadece VO₂ ince filmin ve son olarak metamalzeme haline getirilmiş ince film VO₂'nin spectrum analizi yapılmıştır. Bu deneyler sıcaklığın kontrollu olarak arttırıldığı deneyler olmuştur. Bu analizler yapılırken sistemi kontrol eden çeşitli Labview programlarından yararlanılmıştır. Sıcaklığa bağlı olarak alınan spectrum analizinde VO₂ ince film metamalzemenin sıcaklığa bağlı Lock-In değişimi (power transmission) gözlenilmiştir. Isıtma işlemi örneğin bağlı olduğu THz dalgasının odaklandırılığı metal plakanın örnek bulunmayan yüzeyine direnç bağlanarak ve bu dirençe güç uygulanarak plaka ısıtılmış böylece örnek de ısıtılmış olmuştur. MIT geçişinin gözlenebilmesi için sıcaklık kontrollu olarak arttırılmıştır. İkinci teknik olarak da aynı yollar izlenip metamalzeme örnekleri Aerodiode CCM Multilaser diode driver kullanılarak direk olarak örneğin üzerine odaklandırılmıştır , böylece örnekler dolaylı olarak değil direk olarak optik güç uygulanmıştır. Bu güç değişim kademeli olarak arttırılmıştır. Şekil 3.10' da gösterildiği gibi THz ölçüm sisteminde ölçümleri alınmıştır.



Şekil 3.10: a) Lazer diode ısıtma tekniği, b) holder (Joule Heating) ısıtma tekniği gösterilmiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

4.1. VO₂ Film Üretim Parametleri


Tablo 4.1’ de gösterildiği gibi farklı film parametlerine sahip 3 farklı frekans seçici yüzeye sahip VO₂ filmi üretilmiştir. SZVO₂-21 örneği ise metayüzey haline getirilmemiştir. THz spectrum sisteminde bu farklı dört örnek analiz edilmiştir.

Tablo 4.1 Magnetron saçtırma tekniği ile üretilen VO₂ kaplama parametleri gösterilmiştir.


Örnek Adı	O ₂ (sccm)	Ar (sccm)	Film Büyütme Süresi (dk)	MIT
<i>Meta02</i>	2.48	136	45	10 ⁴
<i>Meta03</i>	2.60	136	45	10 ^{3.5}
<i>Meta04</i>	2.50	136	60	10 ³
<i>SZVO₂-21</i>	2.65	136	75	10 ³

4.2. Elektriksel Analiz


Metal oksitlerin analiz edilmesinde kullanılan elektriksel analiz tekniği sayesinde VO₂ fazında film üretilip üretilmediğini anlamaktayız.oda sıcaklığından 100 C kadar vakum ortamında ısıtılan örnekler gösterdikleri histerisis eğrilerinin büyüklüklerine göre değerlendirilmiştir. VO₂ örnekler 10⁴ ve 10³ geçişler göstermektedirler.




Şekil 4.1: Elektriksel analizin yapıldığı mikroprobe station sistemi gösterilmiştir.




Şekil 4.2: SZVO₂-21 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.



Şekil 4.3: Meta02 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.




Şekil 4.4: Meta03 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir





Şekil 4.5: Meta04 direnç sıcaklık grafiği gösterilmiştir.

4.3. Optik Mikroskop ve CST Similasyon Analizi

Şekil 4.6' da gösterildiği gibi a ve b resimlerinde litrografi öncesi maskenin optic mikroskop görüntüleri ve four-cross frekans seçici yüzeyin ölçüleri görünmektedir, c ve d resimlerinde ise VO₂ +Au filmin üzerine litrografi yapılan four-cross yapı gösterilmektedir. Maske ölçüleri ve gerçek yapının ölçümleri biribiri ile uyuşmakta ve herhangi bir litrografi hatası gözlenmemektedir. Four-cross yapı mükemmel bir şekilde baskınlanmıştır.




Şekil 4.6: a) ve b) maskeye ait optik mikroskop görüntüleri ve ölçüleri c) ve d) four- cross yapının optik mikroskop görüntüleri ve ölçüleri gösterilmiştir




Şekil 4.7: Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey.

Şekil 4.6' da gösterildiği gibi deneysel olarak ölçülen yapı CST programı yardımı ile çizilmiş ve oluşak band stop yapının sonuçları elde edilmeye çalışılmıştır. Şekil 4.7' de elde edilen similasyon gösterilmiştir. Oda sıcaklığı ve geçiş sıcaklığının üzerinde olmak üzere similasyon grafiği gösterilmiştir. Band stop frakansı ise $f_0 = \frac{1}{2\pi}$

$\sqrt{\frac{1}{L(C_1+C_2)}}$ formülü ile $f_0 = 0.67$ THz şeklinde elde edilmiştir.



Şekil 4.8: Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey.





Şekil 4.9: Deneysel olarak ölçülen değerlere göre CST programı ile oluşturulan four-cross frekans seçici yüzey similasyon sonucu grafiği.

4.3. THz Spektrum Ölçüm Analizi



THz kaynağı, x-y tarayıcı modül ve Golay hücresi hassas bir şekilde THz dalgasının kaynaktan algılayıcıya minimum kayıpla gidebilmesi için ayarlamalar yapılmıştır. THz sinyali frekans üretici ile 500 GHz'den 740 GHz'e kadar 1.0 GHz artırarak havanın THz spektrumu daha sonra sırasıyla, metal plakanın, boş safirin, sadece VO₂ ince filmin ve son olarak metamalzeme haline getirilmiş ince film VO₂'nin spectrum analizi yapılmıştır. Bu deneyler sıcaklığın kontrollu olarak arttırıldığı deneyler olmuştur. Bu analizler yapılırken sistemi kontrol eden çeşitli Labview programlarından yararlanılmıştır. Sıcaklığa bağlı olarak alınan spectrum analizinde VO₂ ince film metamalzemenin sıcaklığa bağlı Lock-In değişimi (power transmission) gözlenilmiştir. Isıtma işlemi örneğin bağlı olduğu THz dalgasının odaklandırılığı metal plakanın örnek bulunmayan yüzeyine direnç bağlanarak ve bu dirence güç uygulanarak plaka ısıtılmış böylece örnek de ısıtılmış olmuştur. MIT geçişinin gözlenebilmesi için sıcaklık kontrollu olarak arttırılmıştır. İlk olarak havanın THz spektrumu ölçülmüştür ve literatür ile karşılaştırılması gösterilmiştir [58]. Havanın THz ölçüm sisteminde ölçümü alındıktan sonra c-cut VO₂ ince filmleri büyötmek üzere üzere kullanılan safir THz spektrumu alınmıştır. Tablo 4.2 de gösterildiği gibi sıcaklık değeri artışına göre voltaj değeri arttırılmıştır.

Tablo 4.2 Sıcaklık artışına karşılık gelen akım ve voltaj değeri gösterilmiştir.



Voltaj (V)	Akım (A)	Sıcaklık (C)
4.1	1.2	30
4.3	1.3	35
5.0	1.5	40
5.7	1.7	45
6.7	1.9	50
7.3	2.2	55
8.0	2.4	60
8.5	2.5	65
9.0	2.7	70
9.8	2.8	80
10.6	3.1	90
11.5	3.4	100





Şekil 4.10 a) Havanın 0.2-1 THz aralığındaki THz spectrum b) Havanın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrum





Şekil.4.11 a) Safir alttaşın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-holder ısıtma b) Safir alttaşın 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu-lazer ısıtma.





Şekil.4.12: a) VO₂-21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektumu
b) VO₂-21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen Spectrumu normalize edilmiş.



Şekil.4.13: a) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu-normalize edilmiş.



Şekil.4.14: a) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu-normalize edilmiş.





Şekil.4.15: a) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu-normalize edilmiş.



Örneklerin doğrudan değil sadece tuturuldukları yüzeyin kontrollü ısıtılması ile elde edilen analiz sonuçları gösterilmiştir. Sonuçlardan da görüleceği üzere MIT geçişi gözlenmesi gereken 68 C altında 45-50 C civarında olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi alınan ölçümlerin vakum ortamında değil de oda koşullarında vakumsuz ortamda alınmasıdır. Isı kaybına neden bu durum olması gerken değerin altında gibi davranış sergilemektedir. Frekans seçici yüzeye sahip olan meta02-03-04 örneklerinde ise beklendiği gibi band stop filtre gözlenmiştir. Şekil 4.3.4 te gösterilen similasyon sonucu ile uyuşmaktadır. Fakat örnekleri doğrudan değil de dolaylı ısıtmak tam olarak hangi akım ve voltaj değerinde modülasyonun gerçekleştiğini saptamakta zorluk çıkarmaktadır. Bunun yerine Lazer diode ile doğrudan örnekler ısıtıldığında daha ince ve MIT geçişin başladığı akım voltaj değerleri kolayca saptanabilir. Tablo 4.3’ de ayrıntılı olarak gösterildiği gibi arttırılan akım değerine karşılık elde edilen sıcaklık ve lazer diode optik güç değerleri gösterilmiştir.

Tablo 4.3 Lazer güç kaynağının akım, güç ve sıcaklık değerleri gösterilmiştir



Lazer Akımı (Amper)	Optik Çıkış Gücü (Watt)	Sıcaklık (C)
1.0	0.92	30
1.1	1.34	40
1.2	1.71	50
1.3	2.08	55
1.4	2.45	60
1.5	2.82	70
1.6	3.19	90
1.7	3.56	100
1.8	3.93	120
1.9	4.03	130
2.0	4.67	145
2.1	5.04	160
2.2	5.41	170
2.3	5.78	185
2.4	6.15	200
2.5	6.52	230
2.6	6.89	250
2.7	7.26	260
2.8	7.63	275
2.9	8.01	300
3.0	8.44	310
3.1	8.74	320
3.2	9.11	330
3.4	9.85	350





Şekil.4.16: a) VO₂-21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) VO₂-21 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu .




Şekil.4.17: a) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta02 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu.




Şekil.4.18: a) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta03 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu.




Şekil.4.19: a) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu
b) Meta04 0.5-0.75 THz aralığında ölçülen spektrumu.




Şekil 4.20: VO₂-21 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.



Şekil 4.21: Meta-02 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.



Şekil 4.22: Meta-03 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.



Şekil 4.23: Meta-04 farklı sıcaklıklardaki geçiş sıcaklığı grafiği.

Filtre haline getirilmeden microprobe cihazı yardımı ile vakumda sıcaklık direnç ölçümü yapılan SZVO₂-21, meta02, meta03 ve meta04 örneklerinin daha sonrasında iki farklı yöntem kullanılarak ısıtılan örneklerin THz spectrum analizi sonucu ve bu örneklerin belirli frekanslarda belirlenen sıcaklık değerlerine göre noktaları seçilmiştir. Nokta nokta olarak düşünebileceğimiz holder ısıtma ve lazer ısıtma için peak to peak grafikleri vakum sıcaklığı ile karşılaştırılması için aynı grafikte iki y eksenini kullanılarak çizilmiştir. Şekil 4.3.10-11 de görüldüğü gibi SZVO₂- 21 ve meta02 örneğinin holder ısıtma ve lazer ısıtma yapıldığında 40 C civarı geçiş gözlemlendiği gösterilmiştir. Meta03 örneğinde ise lazer ısıtmanın 40 C civarı iken holder ısıtma 50 C göstermektedir. Meta04 ise lazer ısıtmanın neredeyse 60 C civarı geçiş yaptığı gözlenmiştir. Bunun nedeni örneğin önceki örneklerden daha kalın olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında lazer ısıtma tekniğinin yüzey ısıtma tekniğinden daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. Lazer ısıtma tekniği elde edilen altın filtre de daha etkili olduğu alınan THz spektrum grafikleri incelendiğinde daha net görülmektedir. Bunlara ek olarak modülasyon işlemi lazer kaynak kullanılarak daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Örneklerin farklı sıcaklıklarda THz Spektrum ölçümünün tekrarlanması sebebi sıcaklıkla birlikte değişen gönderilen terahertz dalgasının değişen genlik değeri daha net bir şekilde gözlenmektedir. zaten tezin amacında VO₂ filmlerin sahip olduğu 68 C altında terahertz dalgalarına transparan 68 C değeri üstü değerlerde ise terahertz dalgasını yansıtması amaçlanmış ve böyle bir amplitude modülasyon elde edilmiştir.

5. SONUÇLAR ve YORUMLAR

Terahertz alanı güvenlik uygulamalarından kablosuz iletişim teknolojilerine kadar birçok farklı uygulamada özgün çözüm önerileri sunabileceği için günümüzde yoğun olarak araştırılmaktadır. Doğal olarak elektromanyetik spektrumun diğer bölgeleri gibi bu bölgede frekans ayarlanabilir veya geniş bantta çalışabilen terahertz üreticileri, detektörleri ve optik ara birimlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Özellikle kablosuz iletişimde, geleneksel teknolojiye kıyasla çok daha hızlı bir şekilde kablosuz veri iletimini mümkün kılacak olan Terahertz bandının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, modülatörler, vericiler ve alıcılar gibi terahertz ve milimetre dalga boyu teknolojilerine dayalı pasif ve aktif aygıtların geliştirilmesinin önemi artmıştır. Bu nedenle herhangi bir iletişim platformunun gerçekleştirilmesinde modülatörler, verici ve alıcı birimleri ile beraber kilit yapıtaşlarıdır. Terahertz bandında yüksek hızda çalışan modülatörlerinin gerçekleştirilmesi için birçok araştırma yapılmıştır. . Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahiptir. Metamalzemeler geometrik olarak ölçeklendirilebilirler ve böylece radyo, mikrodalga, milimetre-dalga, uzak infrared (FIR), orta infrared (MIR), yakın infrared (IR) frekanslarında ve hatta görünür dalga boylarını kapsayan geniş bir frekans aralığında çalışabilirler. Terahertz boşluğu elektronik ve fotonik alanların arasında geçiş bölgesi olarak düşünülebilir, metamalzeme yapıları frekans ayarlı olduğundan kolayca mikrodalgadan THz bölgesine çekilebilir. Metamalzemelerin farklı terahertz frekanslarında gösterdikleri rezonant etkiler, özellikle sensör ve spektroskopi uygulamaları açısından son derece önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Vanadyum ince filmlerinden metamalzeme yapıları tasarlanmıştır fakat THz bölgesinde hızlı çalışabilen bir modülatör aygıt veya sensor yapısı olarak henüz kullanılmamıştır. Bu çalışmada THz bandında çalışabilen yalıtkan metal geçiş özellikli vanadyum ince filmlerini kullanan özgün metamalzeme yapılar üretilip nümerik ve deneysel metotlarla geliştirilmesi amaçlanmıştır. Vanadyumun yalıtkan-metal geçiş özelliği optiksel veya elektriksel yöntemler ile tetiklenecek olup, hızlı bir şekilde faz geçişi gerçekleştirilebilmesi vanadyum metamalzeme yapıların istenen THz frekans aralığında modüle

edilebilmesine olanak sağlayacaktır. THz bölgesinde çalışan bu tür aygıtları sağlamak için ayarlanabilir özellikte metamalzeme yapıların tasarlanması ve rezonans özelliklerinin optimize edilmesi gerekir. Bu çalışmada vanadyum metamalzeme yapılarının tasarım ve simülasyonu ve nümerik hesaplamalar için CST Microwave Studio programı kullanılmıştır. Tezin deneysel kısmında DC mıknatıssal saçtırma sistemi ile safir alttaşlar üzerinde vanadyum ince filmler büyütülmüştür. Büyütülen ince filmlerine elektriksel karakterizasyonları yapıldıktan sonra karakterizasyon sonuçlarından elde edilen özellikler nümerik simülasyon programına tanıtılarak bu yapıların hızlı modülasyonu v uygulamasında kullanılması için en uygun (optimum) metamalzeme yapısı belirlenmiştir. Üretilen katmanlı yapılar litografi sistemi ile tasarlanan metamalzeme yapıları ile şekillendirilmiştir. Vanadyum metamalzeme yapıların geçirgenlik ve THz spektrum özellikleri deneysel olarak THz spektrum ölçüm sistemi ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu farklı kalınlıklarda üretilen VO₂ ince filmlerin THz ölçüm sisteminde analizi yapılırken aynı zamanda iki farklı ısı tekniği ile MIT gerçekleşmiştir. Her bir örnek similasyon sonuçlarına uygun olarak davranmıştır. En başta hedeflenen THz bölgesinde çalışabilen Au+VO₂ filtreler modölatör olarak kullanılabileceklerdir.

KAYNAKLAR

- [1] Zhang, Y., Qiao S., Sun L., Shi W. Q., Huang W., Li L., Yang Z., (2014), “Photoinduced active terahertz metamaterials with nanostructured vanadium dioxide film deposited by sol-gel method”, *Optics Express*, 22, 1170-11078.
- [2] Jepsen P. U., (2006), “Metal-insulator phase transition in a VO₂ thin film observed with terahertz spectroscopy”, *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics*, 74, 205103.
- [3] Choi S. B., Kyoung J. S., Kim H. S., Park H. R., Ahn Y. N., Kim H. T., Kim S., (2011), “Nanopattern enabled terahertz all-optical switching on vanadium dioxide thin film”, *Applied Physics Letters*, 98, 071105.
- [4] Fu G., Polity A., Volbers N., Meyer B. K., (2009), “Annealing effects on VO₂ thin films deposited by reactive sputtering” *Thin Solid Films*, 515, 2519-2522.
- [5] Liu M., Tao H., Fan K., West K. G., Lu J., Zhang X., Nelson K. A., Averitt N. D., (2012), “Terahertz-field-induced insulator to metal transition in vanadium dioxide metamaterial”, *Nature*, 487, 345-348.
- [6] Pashkin A., (2011), “Ultrafast insulator-metal phase transition in VO₂ studied by multiterahertz spectroscopy”, *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics*, 83(19), 1955120.
- [7] Jeong J. H., Kang B. J., Kim J. S., Yun H., Rotermund F., Kwon O. P., (2013), “High-power broadband organic THz generator”, *Scientific Reports*, 3, 3200.
- [8] Nájera O., (2017), “Resolving the VO₂ controversy: Mott mechanism dominates the insulator-to-metal transition”, *Physical Review B*, 95(3), 1–14.
- [9] Haverkort M. W., Hu Z., Tanaka A., Reichelt W., Tjengh L. H., (2005), “Orbital-assisted metal-insulator transition in VO₂”, *Physical Review Letters*, 95, 196404.
- [10] Verwey E. J. W., (1939), “Electronic conduction of magnetite (Fe₃O₄) and its transition point at low temperatures”, *Nature*, 144(3642), 327–328.
- [11] Liu K., Fu. D., Suh J., Khan A., Wu J., (2012), “Dense electron system from gate-controlled surface metal-insulator transition”, *Nano Letters*, 12(12), 6272–6277.
- [12] Senn M. S., Wright J. P., Attfield J. P., (2012), “Charge order and three-site distortions in the Verwey structure of magnetite”, *Nature*, 481, 173-176.
- [13] Biermann S., (2005), “Dynamical singlets and correlation-assisted peierls transition in VO₂”, *Physical Review Letters*, 94(2), 1–4.

- [14] Appavoo K., Haglund R. F., (2011), “Detecting nanoscale size dependence in VO₂ phase transition using a split-ring resonator metamaterial”, *Nano letters*, 11(3), 1025-1031.
- [15] Imada M., Fujimori A. Tokura Y., (1998), “Metal-insulator transitions”, *Reviews of Modern Physics*, 70, 1041-1293.
- [16] Barker A. S., Verleur H. W., Guggenheim H. J., (1966), “Infrared optical properties of vanadium dioxide above and below the transition temperature” *Physical Review Letters*, 17(26), 1286.
- [17] Kim H., Charipar N., Breckenfeld E., Rosenberg A., Piqué A., (2015), “Active terahertz metamaterials based on the phase transition of VO₂ thin films”, *Thin Solid Films*, 2015, 596, 45-50.
- [18] Morin F. J., (1959), “Oxides which show a metal-to-insulator transition at the neel temperature”, *Physical Review Letters*, 3(1), 34–36.
- [19] Muraoka Y., Hiroi Z., (2002), “Metal-insulator transition of VO₂ thin films grown on TiO₂ (001) and (110) substrates”, *Applied Physics Letters*, 80, 583-585-
- [20] Nolting F., Scholl A., Stöhr J., Seo J. W., Toney M. F., Padmore H. A., (2000), “Direct observation of the alignment of ferromagnetic spins by antiferromagnetic spins”, *Nature*, 405, 767-769.
- [21] Jin S., Tiefl T. H., Cormak M., Fastnacht R. A., Chen L. H., (1994), “Thousandfold change in resistivity in magnetoresistive La-Ca-Mn-O films”, *Science*, 264, 413-415.
- [22] Wang J., Neaton J. B., Zeng H., (2003), “Epitaxial BiFeO₃ multiferroic thin film heterostructures”, *Science*, 299, 1719-1722.
- [23] Ramírez J. G., (2009), “First-order reversal curve measurements of the metal-insulator transition in VO₂: Signatures of persistent metallic domains”, *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics.*, 86, 1-9.
- [24] Ruzmetov D., Gopalakrishnan G., Deng J., (2009), “Electrical triggering of metal-insulator transition in nanoscale vanadium oxide junctions”, *Journal of Applied Physics*, 106, 1-5.
- [25] Finlayson D. M., (1990), “Metal-insulator transition in InP”, *Philosophical Magazine Letters*, 61(5), 293–296.
- [26] Yang Z., Hart S., Ko C., Yacoby A., Ramanathan S., (2011), “Studies on electric triggering of the metal-insulator transition in VO₂ thin films between 77 K and 300 K”, *Journal of Applied Physics*. 110, 1-5

- [27] Yüce H., (2015). "Characterization of Vanadium Oxide Thin Films Grown By Magnetron Sputtering Technique", Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
- [28] Cui H. N., (2008), "Thermochromic properties of vanadium oxide films prepared by dc reactive magnetron sputtering", Thin Solid Films., 516,1484-1488.
- [29] Tu H., Kim B., Chae G.,Youn H., Kim K., Kang S. J., Kim K., Lim Y. S., (2005), "Raman study of electric-field-induced first-order metal-insulator transition in VO₂-based devices", Applied Physics Letters, 3(9),3523-3527.
- [30] Fadlelseed M. M. F., (2017), "Investigation of the effects of thickness on the metal-insulator transition in vanadium dioxide nanocrystals, and development of a novel vanadium dioxide mott field-effect transistor", Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi.
- [31] Wu C., Feng F., Xie Y., (2013), "Design of vanadium oxide structures with controllable electrical properties for energy applications", Chemical Society Reviews., 42, 5157-5183.
- [32] Wu J. M., Liou L., Bang L., (2011), "Room temperature photo-induced phase transitions of VO₂ nanodevices", Journal of Materials Chemistry.,21,5499-5504.
- [33] Eyert V., (2002), "The metal-insulator transitions of VO₂: A band theoretical approach", Annalen der Physik (Leipzig)., 11, 650-702.
- [34] Cavalleri T., Dekorsy H. H. W., Chong J. C., Kieffer R. W., Schoenlein R., (2004), "Evidence for a structurally-driven insulator-to-metal transition in VO₂: a view from the ultrafast timescale", Physical Review B, 70. 161102.
- [35] Kim H. T., Chae G., (2004), "Mechanism and observation of Mott transition in VO₂-based two- and three-terminal devices", New Journal of Physics, 6, 52.
- [36] Yu P., Li Z. W., Yao R., Xu Y. F., Cheng X. H., Cheng Z. Q., (2020) "A tunable hybrid metamaterial absorber based on vanadium dioxide films", The European Physical Journal D, 74, 2-4.
- [37] Dicken M. J., Aydin K., Pryce I. M., Sweatlock L. A., Boyd E. M., Walavalkar S., Ma J., Atwater H.A, (2009), "Frequency tunable near-infrared metamaterials based on VO₂ phase transition", Optic Express, 17,18330-1339.
- [38] Yüce H., Alaboz H., Demirhan Y., Özdemir M., Özyüzer L., Aygün G., (2017), "Investigation of electron beam lithography effects on metal-insulator transition behavior of vanadium dioxide", Physica Scripta 92 (11), 114007.
- [39] Capolino F., (2017), " Theory and Phenomena of Metamaterials", Theory and Phenomena of Metamaterials, 1th Edition, Boca Raton.

- [40] Cui T. J., Liu R., Smith D. R., (2010) , “Introduction to metamaterials’, in *Metamaterials: Theory, Design, and Applications.*”, 1th Edition, Springer.
- [41] Weng Z. B., (2007), “Design and experiment of one dimension and two dimension metamaterial structures for directive emission”, *Progress in Electromagnetics Research*, 106, 107-119.
- [42] Fan Y., Qian Y., Yin S., Li D., Jiyang M., Lin X., Hu F., (2019), “Multi-band tunable terahertz bandpass filter based on vanadium dioxide hybrid metamaterial”, *Materials Research Express*, 6, 055809.
- [43] Anwar R. S., Mao L., Ning H., (2018), ‘Frequency Selective Surfaces” *Applied Science*, 8(9),1689.
- [44] Nouman M. T., Hwang J. H., Faiyaz M., Lee K. J., (2018), “Vanadium dioxide based frequency tunable metasurface filters for realizing reconfigurable terahertz optical phase and polarization control”, *Optics Express*, 26, 12922-12926.
- [45] Sanphuang V., Nahar K. N., (2016), “Reconfigurable THz Filters Using Phase-Change Material and Integrated Heater”, *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, 6, 583-591.
- [46] Veselago V. G., (1968), “ The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of μ and ϵ ” *Usp.Fiz. Nauk*, 10, 517-526.
- [47] Jepsen P. U., Ficher B. M., (2006), “Metal-insulator phase transition in a VO₂ thin film observed with terahertz spectroscopy”, *Physical Review. B*,74,205103
- [48] Gianvittorio J. P., (2003), “Self-Similar Prefractal Frequency Selective Surfaces for Multiband and Dual-Polarized Applications”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 51(11), 3088–3096.
- [49] Dobroiu A., Otani C., Kawase K., (2006) “Terahertz-wave sources and imaging applications”, *Measurement Science and Technology*, 17, 161-174.
- [50] Ozyuzer L., Koshelev A. E., Kurter C., Kadowaki K., Tachiki M., (2007), “Emission of coherent THz radiation from superconductors”, *Science*, 318, 1291-1293.
- [51] Wang D. S., Chan C. H., (2016), “Frequency selective surfaces in handbook of antenna technologies”, 1th Edition, Springer.
- [52] Anderson T., Alexeff I., Raynolds J., (2003), “Plasma Frequency Selective Surfaces”, *IEEE International Conference on Plasma Science*, 58, 2096-2097
- [53] Fukunaga K., (2009), “Terahertz imaging systems: a non-invasive technique for the analysis of paintings”, *O3A Optics for Arts*, 7391, 73910.

- [54] Kelly P. J., Arnell R. D., (2000), "Magnetron sputtering: A review of recent developments and applications", *Vacuum*, 56,159-172.
- [55] Vendik O. G., Zubko S. P., Nikol'skiĭ M. A., (1999), "Modeling and calculation of the capacitance of a planar capacitor containing a ferroelectric thin film", *Technical Physics*, 44, 349.
- [56] Demirhan Y., Alaboz H., Nebioğlu M. A., Mulla B., Akkaya M., Altan H, Sabah C., Ozyuzer L., (2017), "Fourcross shaped metamaterial filters fabricated from high temperature superconducting YBCO and Au thin films for terahertz waves", *Superconductor Science and Technology*, 30, 074006.
- [57] Akkaya M., Demirhan Y., Yüce H., Aygün G., Özyuzer L., Sabah C., Altan H., (2017), "Terahertz transmission through patterned vanadium oxide thin films on dielectric substrates". *Proceedings of the 5th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology - Photoptics*, 1,334-339.
- [58] Yang Y., Shutler A., Grischkowsky D., (2011), "Measurement of the transmission of the atmosphere from 0.2 to 2 THz", *Optics Express*, 19, 8830.