

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**2,6-DİTİYOFEN-2-İL-3,5-BİS(4-(TİYOFEN-2-İL)FENİL)DİTİYENO(3,2-*b*;2',3'-
d)TİYOFEN SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Suzan BAŞLILAR

Kimya Anabilim Dalı

Kimya Programı

HAZİRAN 2013

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**2,6-DİTİYOFEN-2-İL-3,5-BİS(4-(TİYOFEN-2-İL)FENİL)DİTİYENO(3,2-*b*;2',3'-
d)TİYOFEN SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Suzan BAŞLILAR
(509101080)**

Kimya Anabilim Dalı

Kimya Programı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK

HAZİRAN 2013

İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 5091010980 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi **Suzan BAŞLILAR**, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “**2,6-DİTİYOFEN-2-İL-3,5-BİS(4-(TİYOFEN-2-İL)FENİL)DİTİYENO(3,2-*b*;2',3'-*d*)TİYOFEN SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ**” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

Tez Danışmanı : **Prof. Dr. Turan Öztürk**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri : **Prof. Dr. Esmâ Sezer**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Eroğlu
Marmara Üniversitesi

Teslim Tarihi : **3 Mayıs 2013**
Savunma Tarihi : **3 Haziran 2013**

Aileme,

ÖNSÖZ

Değerli tez danışmanım Prof. Dr. Turan Öztürk'e;

Çalışmalarında desteklerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarım; başta İpek Ösken olmak üzere, Billur Emine Seviniş, Canan Şahin, Büşra Köroğlu, Neslin Naldöğen, Aslı Çapan, Onur Şahin ve diğer çalışma arkadaşlarıma;

Çok değerli arkadaşlarım, Hale Başlılar, Pelin Gök, Elif Erkman, Adil Alkaş, Damla Benibol, Aydan Dağ ve I'll rest after death grubuna;

Her şey için aileme,

Çok teşekkür ederim.

Mayıs 2013

Suzan BAŞLILAR
(Kimya Öğretmeni)

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	vii
İÇİNDEKİLER	ix
KISALTMALAR	xi
ŞEKİL LİSTESİ	xiii
ÖZET	xvi
SUMMARY	xviii
1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİ	3
2.1 Ditiyenotiyofenler	3
2.1.1 DTT için çeşitli sentez yöntemleri	4
2.2 Poliditiyenotiyofenler	6
2.3 Band Teori	7
2.4 Doplama	9
2.5 Fosfor Pentasülfid (P_4S_{10})	10
2.6 Elektrokromizm	11
2.6.1 İletken polimerlerde elektromizm	12
2.7 Elektrokromik Cihazlar	13
2.7.1 Elektrokromik cihaz çeşitleri	13
3. DENEYSEL KISIM	15
3.1 Kimyasal Maddeler	15
3.2 Kullanılan Cihazlar	15
3.3 Sentezlenen Maddeler	16
3.3.1 Tetrabromotiyofen sentezi	16
3.3.2 Dibromotiyofen sentezi	16
3.3.3 1,8- diketon sentezi	17
3.3.4 Halka kapama reaksiyonu	18
3.3.5 NBS'le bromlama reaksiyonu	19
3.3.6 Monobor tiyofen eldesi	19
3.3.7 Suzuki kenetleme reaksiyonu	20
3.3.8 Döngülü voltametriyle (CV) çalışma	20
3.3.9 P(Th4DDT)'ün elektrokimyasal olarak polimerleştirilmesi	21
3.3.10 Jel elektrot	21
3.3.11 P(Th4DDT)/PEDOT elektrokromik cihazının oluşturulması	21
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA	23
4.1 Reaksiyonlar İçin Önerilen Mekanizması	23
4.1.1 Tetrabromotiyofen oluşumu	23
4.1.2 3,4-dibromotiyofeni oluşumu	23
4.1.3 1,8-diketon oluşum mekanizması	24
4.1.4 DTT halka kapama mekanizması	24
4.1.5 NBS'le bromlama mekanizması	25
4.1.6 Suzuki kenetleme reaksiyonu mekanizması	25

4.2 Yapılan Ölçümler Ve Sonuçları	26
4.2.1 Th4DDT'nin CV değişimleri	26
4.2.2 p(Th4DDT)'nin spektrokimyasal çalışması.....	27
4.2.3 p(Th4DDT)'nin elektrokromik değişimi.....	28
4.2.4 p(Th4DDT)/PEDOT'un elektrokimyasal ölçümü.....	29
4.2.5 p(Th4DDT)/PEDOT'un elektrokromik değişimi.....	30
4.2.6 p(Th4DDT)PEDOT'un kararlılık testi.....	31
KAYNAKLAR.....	33
EKLER.....	37
ÖZGEÇMİŞ.....	41

KISALTMALAR

AcOH	: Asetik Asit
ACN	: Asetonitril
CV	: Cyclic Voltammetry
DBT	: Dibromotiyofen
DCM	: Diklorometan
DTT	: Ditiyenotiyofen
ECD	: Elektrokromik Cihaz
EDOT	: Etilendioksitiyofen
HCl	: Hidroklorik Asit
ITO	: İndiyum-Tin-Oksid
n-BuLi	: n-butil Lityum
NBS	: N-brom Süksinimid
NMR	: Nükleer Manyetik Rezonans
PC	: PropilenKarbonat
PEDOT	: Polietilendioksitiyofen
Ph	: Fenil
PMMA	: Polimetil Metakrilat
pT	: Politiyofen
pTSA	: Para-toluen Sülfonik Asit
TBABF₄	: TetrabutylammonyumTetrafloroborat
TBT	: Tetrabromotiyofen
Tert-BuLi	: Tersiyerbutil Lityum
THF	: Tetrahidrofuran
Th₄DTT	: 2,6-(ditiyofen-2-il)-3,5-bis(4-(tiyofen-2-il)fenil)ditiyeno(3,2- <i>b</i> ;2',3'- <i>d</i>)tiyofen
TLC	: İnce tabaka kromatografi (Thin Layer Chromatography)
TP	: Tiyofen
WL	: Dalga boyu

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Şekil 2.1	: Ditiyenotiyofen izomerleri	3
Şekil 2.2	: Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi	4
Şekil 2.3	: Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi	5
Şekil 2.4	: Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi	5
Şekil 2.5	: Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi	6
Şekil 2.6	: Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi	6
Şekil 2.7	: Poliditiyenotiyofen (pDTT)	7
Şekil 2.8	: Yalıtkan, yarı iletken ve iletken maddelerin band seviyeleri ve elektron dağılımları	8
Şekil 2.9	: Doplanmış politiyofen	9
Şekil 2.10	: Polaron ve bipolaron polimerlerde enerji seviyeleri	9
Şekil 2.11	: Fosfor pentasulfit (P_4S_{10})	10
Şekil 2.12	: Fosfor pentasülfitin (P_4S_{10}) ısı ile parçalanması	10
Şekil 2.13	: Karboksilik asitlerin P_4S_{10} ile reaksiyonu	11
Şekil 2.14	: Polaron ve dejenere olmayan temel durum polimerlerde bipolaron bant diyagramları: (a) nötr, (b) hafif doplanmış ve (c) ağır doplanmış polimer.....	12
Şekil 3.1	: Tetrabromotiyofen sentezi	14
Şekil 3.2	: Dibromotiyofen sentezi	14
Şekil 3.3	: 1,8-diketon sentezi	15
Şekil 3.4	: Halka kapama reaksiyonu	16
Şekil 3.5	: Bromlama reaksiyonu	16
Şekil 3.6	: Monobor tiyofen sentezi	17
Şekil 3.7	: Suzuki kenetlenme reaksiyonu	17
Şekil 4.1	: Tetrabromotiyofen oluşumu	21
Şekil 4.2	: Dibromotiyofen oluşumu	21
Şekil 4.3	: 1,8-diketon oluşum mekanizması	22
Şekil 4.4	: Halka kapama mekanizması	22
Şekil 4.5	: Bromlama mekanizması	23
Şekil 4.6	: Suzuki kenetleme reaksiyon mekanizması	23
Şekil 4.7	: Th_4DTT 'nin CV polimerleştirilmesi	24
Şekil 4.8	: Farklı tarama hızlarında CV çalışması	25
Şekil 4.9	: $P(Th_4DTT)$ 'nin UV-CV çalışması	25
Şekil 4.10	: $P(Th_4DTT)$ 'nin elektrokromik değişimi	26
Şekil 4.11	: $P(Th_4DTT/PEDOT)$ 'un UV-CV çalışması	27
Şekil 4.12	: ECD'nin elektrokromik değişimi	28
Şekil 4.13	: ECD'nin sabitlik testi	29

2,6-(TİYOFEN-2-İL)-3,5-BİS(4-(TİYOFEN-2-İL)FENİL)DİTİYENO(3,2- b;2',3'-d)TİYOFEN SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÖZET

Endüstriyel uygulamalar ve bilimsel çalışmalarda konjuge polimerler ilgi odağıdır. Ditiyeno tiyofenler, tiyofen halkalarında bulunan kükürt atomları sayesinde iyi elektron vericilerdir. Dithienothiophenes (DTT) ve DTT türevleri malzemeler, elektrokromik cihazlar, enerji depolama, organik alan etkili transistörler, fotovoltaik aygıtlar, yarı iletkenler ve organik alan etkili transistörler gibi alanlarda elektronik ve optoelektronik gibi alanlarda umut verici özellikleri sergiliyor.

Bu çalışmada, DTT Th₄DTT türevi, sentezlendi ve bu malzeme elektrokimyasal uygulandı. Th₄DTT, Fouriertransforminfrared (FTIR), nükleer manyetik rezonans (NMR) spektrometrisi, hızlı bombardımanı kütle spektroskopisi (FAB-MS), veya yüksek çözünürlüklü kütle spektroskopisi (HR-MS), ultraviyole ve görünür alan spektroskopisiyle (UV-VIS) karakterize edildi. Elektrokromik özellikleri incelemek için, döngülü voltametri (CV) kullanıldı. Elde edilen polimerin özelliklerini incelemek için, monomersiz ortamda, referans elektrot ve çalışma elektrotu olarak 2 Pt tel olarak ve karşı elektrot ve Ag / AgCl kullanıldı. Elektrokromik cihaz (Electrochromic Device, ECD), polyethylenedioxythiophene ile hazırlandı. Th₄DTT ve ethylenedioxythiophene (EDOT) ayrı ayrı ITO üzerine elektropolimerizasyonla kaplandı. Polimer kaplanan ITO yüzeylerinin arasına jel elektrot sürülerek, ECD sandviç gibi hazırlandı. ECD'a 0 ila 1.8 V arasında gerilim uygulandığında cihazın rengi turuncudan koyu mavi renklere doğru değiştiği gözlemlendi. Cihazın çalışma aralığının 0,0-1,8 V olduğu belirlendi. Cihazın, 10 saniye arasında değişen % 28'lik iyi bir optik kontrastı ve karalılığının iyi olduğu gözlemlendi.

SYNTHESIS and ELECTROCHROMIC PROPERTIES of 2,6-(THIOPHEN-2-YL)-3,5-BIS(4-(THIOPHEN-2-YL)PHENYL)DITHIENO(3,2-*b*;2',3'-*d*)THIOPHENE

SUMMARY

Conjugated polymers have been drawing great attention due to their important applications in industry. Dithienothiophenes (DTT) have three sulfur atoms which make them rich in sulfur and good electron donors. Dithienothiophenes (DTT) and their derivatives are exhibiting promising properties applicable to electronics and optoelectronics such as electrochromic devices, energy storage, organic field effect transistors, photovoltaic devices and semiconductors.

In this work, a DTT derivative Th4DTT was synthesized and its electropolymerization was performed. Th4DTT was characterized by Fourier transform infrared (FTIR), ultraviolet–visible (UV–VIS) spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometry, fast bombardment mass spectrometry (FAB-MS) and high resolution mass spectroscopy (HR-MS).

The solution of 1 (0.3g, 5.93mmol) was dissolved in DMF (250ml) at room temperature and covered. The solution was stirred until it became 0°C in ice bath. NBS (0.316g, 1.77mmol) was added in dark environment. It was left stirring for 4 hours. After 4 hours it was allowed to warm to room temperature. The solution was poured into water. Stools were taken by filtration. The product 2 was purified with crystallization in toluene. (Yellow powder, 0.346g, 88%)

To the mixture of Pd0(PPh3)4 (%5), K2CO3 (2ml, 2M) and 4,4,5,5-tetramethyl-2-(thiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 3 (0.569g, 2.71mmol) dissolved in THF (150 ml) and stirred for 0.5 h at room temperature under nitrogen atmosphere. 4 (0.3g, 0.451mmol) was added to mixture and the mixture was stirred for 2 days at 60 °C. It was then cooled to room temperature, filtered through celite. The organic layer was extracted with dichloromethane and dried over Na2SO4. The solvent was evaporated under reduced pressure. (Orange powder, 0.226g, 75%)

The electroactivities of the monomer and the polymer were studied by CV. Into a three component CV cell was placed two Pt wires, as counter and working electrodes, and Ag/AgCl as a reference electrode along with TBABF4 (0.1 M) mixture as a supporting electrolyte in DCM.

The electropolymerization of Th4DTT on ITO was performed in TBABF4 (0.1 M) in DCM solution under the constant potential of +1.5 V, for which the charge was optimized as 20 mC.

A mixture of TBABF₄:PMMA:PC:ACN was prepared with a weight ratio of 3:7:20:70. TBABF₄ and PMMA are dissolved in ACN. The mixture was stirring and heating until it became homogeneous. PC was added to plasticize the solution. Stirring and heating were continued until a gel was obtained.

Th4DDT and EDOT were separately prepared via electropolymerization on ITO. The gel electrolyte was spread between the two layers for the preparation of the ECD. The electropolymerization of Th4DDT on ITO was performed in TBABF₄ (0.1 M) in DCM solution under the constant potential of +1.5 V (2.5x10⁻²C). The PEDOT layer was constructed by electropolymerization of EDOT (0.01 M in ACN) in 0.1 M TBABF₄ in ACN under the constant potential of 1.4 V (1.9x10⁻²C).

Th4DDT was electropolymerized in a cyclic voltammetry cell, using Pt wires as counter and working electrodes and Ag/AgCl as a reference electrode. The oxidation and reduction potentials of the polymer were determined to be 1.37 and 0.89. A linear change in the cyclic voltammetry of the monomer-free polymer was observed at various scan rates i.e. 50, 100, 150, 200 and 250 mV/s.

P(Th4DDT) electrochemically coated on ITO cleaned with a monomer free solution to remove the unreacted monomers. The ITO was placed in a cuvette for a UV–VIS measurement. The changes in the absorbance were from 0 to +1.7 V. The neutral form of the polymer had two absorption peaks at 335 and 426 nm. When applied voltage increases, reduction were observed in the neutral state's peaks and a new bipolaron peak appeared at 721 and 1051 nm. The color of the polymer changed from orange to green then blue as the bathochromic shift took place.

Electrochromic materials ability to change color sharply and rapid switching between oxidized and neutral states are important. The switching time is the time taken from the highest transmittance value to the lowest. The switching experiments were performed at four different and fixed wavelengths 721 nm from 0 to 1.5 V. The switching time was found to be 5 s for each wavelength and the optical contrast was 31% at 731 nm.

The configuration of the ECD can be represented as ITO/P(Th4DDT)||gel electrolyte||PEDOT/ITO. While constructing the ECD, anodically coloring P(Th4DDT) was kept in its neutral form and cathodically coloring PEDOT was in its oxidized state. The color of P(Th4DDT) at 0.0 V was observed to be orange and the color of PEDOT layer was a transparent blue. When 0 V was applied, the color of the ECD was observed to be brown. As the potential was increased up to 1.2 V, the color of the ECD turned to green. When 1.8 V applied, the color of ECD turned to dark blue.

Chronoabsorptometry technique was used to perform the switching time measurements. The wavelength of the measurement was found to be 611 nm. The switching potentials were applied from 0 V to 1.8 V and the optical contrast (% ΔT) was found to be 28%. The switching time was determined to be 10s.

An ECD's stability gives information about the lifetime of the device. Tests indicated that the ECD had a good stability with a continuous redox switching under applied potential range between 0.0 and 1.8 V even after 500 cycles.

In conclusion, electrochromic properties were then investigated by cyclic voltammetry (CV). Monomer-free experiment was conducted using Pt wire as a working and counter electrode and Ag/AgCl as a reference electrode. Electrochromic device (ECD) was constructed with polyethylenedioxythiophene. Th4DDT and EDOT were electropolymerized separately on ITO, and ECD was prepared sandwiching two ITO layers using a gel electrode. ECD had potential range of 0.0–1.8 V for operating the device between orange and dark blue colors. It had a good optical contrast of 28% with a switching time of 10 second. The ECD displayed a good stability.

1. GİRİŞ

Teknolojide elektrokromik çalışmalara büyük ilgi duyulmaktadır ve elektromik cihazlar birçok uygulama da kullanılmaktadır. Bu uygulamaların en umut vaat edici alanları mimari, otomotiv endüstrisi ve optik ekran ve lenslerin yapılandığı sektörlerdir[1]. Üzerinde en çok çalışılmış elektrokromik maddeler arasında okside edilmiş geçiş metaller, bazı siyanin türevler ve iletken polimerler bulunmaktadır[2].

Bir malzemenin elektrokromik araçlarda uygulanabilmesi için, malzemenin farklı renkleri arasında iyi optik kontrast özellik göstermesi ve polarite değişimlerine karşı hızlı renk değiştirme özelliği göstermesi gerekmektedir[3]. Bir elektrokromik araçta, karşıt-elektrot ya optik olarak pasif olabilir ya da elektrokromik olarak tamamlayıcıdır. İkinci durumda, elektrotlardan bir tanesinin oksitlenmesi durumunda, diğer elektrotlar kendi hallerini renkli, renksiz ve dengeleyici olarak değiştirir[4].

Normalde, bir elektrokromik araç “sandviç” düzenlenme biçiminde birleştirilir. Elektrokromik malzemeler, optik olarak saydam elektrotlar üzerinde kaplanmıştır ve iyonik iletken katmanın sistem boyunca iyon transferine izin vermesi gerekmektedir. Bu iletken katmanlar genellikle polimer elektrotlardır.

Bir elektrokromik cihazın etkili işleyiş gösterebilmesi için, bu özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir: elektrokromik verimlilik, optik hafıza, tepki zamanı, kararlılık[5]. Yeni elektrokromik filmler oluşturulurken, tatmin edici sonuçlar elde etmek için tüm bu özelliklerin aynı anda bulunması gerekmektedir.

Tezin ilerleyen kısımlarında, DTT türevi sentezinden ve sentezlenen bu maddeden elektrokromik cihaz oluşturulmasından bahsedilecektir

2. GENEL BİLGİ

2.1 Ditiyenyotiyoferler

Ditiyenyotiyoferler (DTT), birbirine bitişik üç tiyofen halkasından oluşurlar. Tiyofen halkaları üzerinde bulunan sülfür atomlarının konumlarına göre farklı türevleri oluşur. Literatürde DTT'lerin altı tane izomeri bulunur (Şekil 2.1). Bunlar:

1 ditiyeno[3,2-*b*;2',3'-*d*]tiyofen,


2 ditiyeno[3,4-*b*;3',4'-*d*]tiyofen,

3 ditiyeno[2,3-*b*;3',2'-*d*]tiyofen,

4 ditiyeno[2,3-*b*;2',3'-*d*]tiyofen,

5 ditiyeno[3,4-*b*;3',2'-*d*]tiyofen,

6 ditiyeno[3,4-*b*;2',3'-*d*]tiyofen.




Şekil 2.1 :Ditiyenyotiyofer izomerleri [6].

Bu bileşikler üç tiyofen halkasına sahiptir. Bu nedenle, sülfür atomları açısından zengindirler ve iyi bir elektron vericisidirler. DTT ve DTT polimerleri, fotoelektronik alanda, elektronik ve optoelektronik özellik göstermektedir. Ortadaki tiyofen halkasının, sülfür atomuna sahip olmasından dolayı, kolay yükseltgenebilme yeteneğine sahiptir ve bu sayede floresans özelliği kazanır. DTT'lerin genel olarak

elektrolümünesans, fotokromizm, doğrusal olmayan optik kromoforlar, iki-foton absorpsiyonu, uyarılmış floresan, açık/kapalı oranlarında yüksek hızlı transistörler, iletken polimerler, biyolojik sistemler ve yük transferleri gibi elektronik ve optik materyallerde kullanım alanları oldukça fazladır. Grubumuz tarafından uygulanan sentez yönteminin en önemli özelliği 3- ve 4- konumunda farklı fonksiyonel grupların oluşturulabilmesidir.


2.1.1 DTT için çeşitli sentez yöntemleri

İlk kez 1971 yılında Jong ve Janssen tarafından ditiyeno[3,2-*b*;2',3'-*d*]tiyofen bileşiği sentezlenmiştir [7]. 3-bromotiyofeni n-BuLi ile -70°C'de lityumlanır, daha sonra bis(fenilsülfonil)sülfid eklenir ve 3,3'-ditiyenil sülfid elde edilir. Bu bileşik daha sonra n-BuLi ve CuCl₂ kullanılarak eter içerisinde oksidatif halka kapama reaksiyonu ile elde edilir.




Şekil 2.2 : Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi.

1995 yılında başka bir yöntemle DTT halkası sentezlendi [8]. DTT türevi, 2,3-dimetiltiyofenden başlayarak dört basamakta elde edilir. 2,3-dimetiltiyofen iyotlanarak mono-iyotlanmış dimetiltiyofen elde edilir. Mono-iyotlanmış dimetiltiyofen, nikel katalizörlüğünde dimerleştirilerek 2,3-dimetil-5-(4,5-dimetiltiyofen-2-il)tiyofen elde edilir. Brom ilavesiyle bromlama yapılır ve 3-brom-2-(3-brom-4,5-dimetiltiyofen-2-il)-4,5-dimetiltiyofen elde edilir. Daha sonra n-BuLi ile lityumlama yapılır ve bis(fenilsülfonil)sülfid, sülfür kaynağı olarak kullanılarak merkez halka elde edilir. Son reaksiyon ile hedef DTT elde edilir (Şekil 2.3).




Şekil 2.3 :Ditiyenyotiyofen (DTT) Sentezi

İki farklı ditiyenyotiyofenin sentez yöntemi de 2002 yılında yayınlanmıştır [9,10]. Birinci sentezde tetrabromotiyofen n-BuLi ile lityumlanır sonra 1-formilpiperidin reaksiyona sokularak 3,4-dibromo-2,5-diformiltiyofen elde edilir. 3,4-dibromo-2,5-diformiltiyofen etil merkaptasetat ile diester haline dönüştürülür. Diester, LiOH ile reaksiyona sokularak dikarboksilik asit türevi elde edilir. Kuinolin içinde bakır ile 230°C de reaksiyon devam ettirildiğinde karboksiller uzaklaştırılır ve DTT elde edilir [9].




Şekil 2.4 :Ditiyenyotiyofen (DTT) sentezi.

İkinci sentez yönteminde 2,3-dibromotiyofen lityumlanır ve daha sonra CuCl₂ ile oksidatif birleşme gerçekleştirilerek 3,3'-dibromo-2,2'-bitiyofen elde edilir [10]. Lityumlama ardından sülfür kaynağı olarak bis(fenilsülfonil)sülfid ile muamele aşamaları da gerçekleştirildiğinde DTT elde edilir.



Şekil 2.5 :Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi.



Yukarıda anlatılan yöntemin yayınlanmasından bir sene sonra 2003 yılında benzer bir yöntem daha tanımlanmıştır [11]. Bitiyofen, *N*-bromosüksimid(NBS) ile bromlanarak 3,3',5',5'-tetrabromo-2,2'-bitiyofen elde edilir. 3- ve 3'-pozisyonlarındaki bromlar asetik asit içinde çinko ile geri soğutucu altında ısıtılarak uzaklaştırılır. Sonraki aşamalarda lityumlama ve bis(fenilsülfonil)sülfid ile -70°C de muamele ditiyenotiyofeni verir.



Şekil 2.6 :Ditiyenotiyofen (DTT) sentezi.

2.2 Poliditiyenotiyofenler

Ditiyenotiyofenin tiyofen yapısından dolayı elektrokimyasal olarak da polimerleştirilebilmek mümkündür. İlk deneme 1985 yılında yapılarak elektrokimyasal yolla polimerleştirilmiştir ve bunu sonucunda katot-aktif bir materyal olan şekil 2.7 deki madde elde edilmiş. ClO_4^- ve PF_6^- ile doplanmıştır. [12,13].



Şekil 2.7 : Poliditiyenyotiyofen (pDTT).

Doplanmış pDTT'nin pil teknolojisi için bazı önemli özellikler sunduğu bilinmektedir. Hızlı bir şekilde kendi kendine deşarj olabilmesi büyük bir dezavantaj olarak sayılır. Bu deşarj olma durumunun nedeninin polimer bozunması olmadığı söylenmektedir. Sebep olarak pDTT elektrot orjinal voltajını ve periyodik (cyclic) kapasitesini yeniden kazanmak için şarj edilebilir olması gösterilmektedir [14]. Bozunmadan ziyade, polimerin sürekli “undoping” prosesi bu durumdan sorumlu tutulmaktadır.


Politiyofen (pT) ve politiyenyotiyofen (pTT) yapısal ve elektriksel çalışmalar ile karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir [15-18]. Bu çalışmaların sonucunda pTT polimer elektrodun katot-aktif materyal olarak rekabete giremediği görülmüştür. Doplama ve “undoping” prosesi hızlı kinetiğine ve yüksek özgül kapasiteye ihtiyaç duymaktadır. pT ve pTT' nin ikisi de p-doplanmış tiyofen tabanlı polimerlerdir ve benzer özellikler gösterirler, ikisi de kendi kendilerine deşarj olabilir.

Yapılan çalışmaların sonucunda, pDTT nin kırmızı nötral durum (absorpsiyon katsayısı 480 nm de $\approx 3.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$) ve mavi-siyah yükseltgenme durumu arasındaki renklerde yüksek kontrast ile tersinir elektrokromik davranış gösterdiği kanıtlamıştır [19,20]. “Switching time”, bir saniyenin altındadır. Tekrarlanan “switching” ve 11000 test edilmiş “cyclic” pike kadar çıkabilen optik bellek özellikleriyle tatmin edici stabilitesi, elektrokromik materyal olarak kullanılabilmesi adına umut vericidir.

2.3 Band Teori


Maddeler band teoriye göre iletken, yarı iletken ve yalıtkan olmak üzere üç sınıfa ayrılır [5]. İletkenliği yüksek olan metaller, kısmi dolu bandlara sahiptir. Yarı iletken maddeler ise dolu değerlik ve boş iletkenlik bandına sahiptir [21]. Yarı iletkenlerde

bu iki band arasındaki yasaklanmış enerji aralığı elektronlar tarafından kolayca aşılamaz. Ama fotokimyasal veya termal uyarılma sonucunda elektronlar bant aralığını (band gap) aşarak iletkenlik bandına geçebilirler [21]. Böylelikle maddenin iletkenliği sağlanmış olur. Yalıtkanlardaki durum ise yarı iletken maddelerdekine benzer, ancak yalıtkanlardaki yasaklanmış enerji aralığı yarı iletkenlere göre fazlasıyla büyüktür, bundan dolayı termal veya fotokimyasal yolla bu “band gap” aşılamaz [21]. Aşağıdaki Şekil 2.15’de yalıtkan, yarı iletken ve iletken maddelerin elektronik davranışları gösterilmektedir.



Şekil 2.8 : Yalıtkan, yarı iletken ve iletken maddelerin band seviyeleri ve elektron dağılımları


Band teori esas alınarak konjuge polimerler incelendiğinde, polimerlerin bandları nedeniyle doğadaki metaller gibi iletken olması beklenebilir. Ama boyutsal kararsızlığından kaynaklı olarak polimerlerin bağlarında olan kısalma ve uzamalar nedeni ile yapılarında bazı bükülmeler (Peierl’s distortion) oluşur [21]. Bükülmelerden dolayı bant aralığı artar ve bu sebepten ötürü polimerlerin iletkenliği azalır. Bundan çıkan sonuç iletken polimerlerin nötral haldeyken yalıtkan bir madde veya çok zayıf yarı iletken bir madde gibi davranmasıdır [21]. Polimerlerin bant aralığı termal olarak aşılamaycaak durumdadır. İletken polimerlerde karşılaşılan bu durumu düzeltmek için "doplama" geliştirilmiştir. politiyofenin doplanmış hali Şekil 2.8’de görülmektedir.



Şekil 2.9 : Doplanmış politiyofen.


2.4 Doplama

AsF₅, I₂ ve HF gibi yükseltgeyiciler (p-doping) veya Li, Na ve K gibi indirgeyiciler (n-doping) kullanılarak gerçekleştirilen konjugasyona sahip polimerler üzerinde yük transfer reaksiyonları sonucu polaron yükler ve serbest elektronların oluşturulması işlemi “doplama” olarak bilinir [21]. Doplama esnasında, başlangıçta evresinde seviye başına sadece bir elektron uzaklaştırılırsa radikal katyon oluşur, bu oluşan madde “polaron” olarak bilinir [21]. Oksidasyon sayısı arttırılırsa eşleşmemiş olan elektron uzaklaştırılır ve “bipolaron” yapı oluşmuş olur [21]. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi doplanmış politiyofen bipolaron birime sahiptir. Doplama sayesinde enerji seviyeleri arasında polaron ve bipolaron bandlar oluşur, böylece iletkenlik artırılır.(Şekil 2.10)




Şekil 2.10 : Polaron ve bipolaron polimerlerde enerji seviyeleri

2.5 Fosfor Pentasuifit (P_4S_{10})



Şekil 2.11 : Fosfor pentasülfıt (P_4S_{10}).


Lawesson bileşiği (Lawesson's reagent, LR) gibi fosfor pentasülfıt de ısıtıldığında parçalanarak reaktif fosfosülfıtları oluşturur. Aşağıdaki şekilde parçalanma mekanizması resmedilmiştir. Ayrıca literatürde fosfor pentasülfıt halkasının parçalanmadan reaksiyona girdiğini gösteren mekanizmalar da bulunmaktadır [22].



Şekil 2.12 : Fosfor pentasülfıtın (P_4S_{10}) ısı ile parçalanması.

Karbonil grubunun tiyonil grubuna dönüşmesini P_4S_{10} da LR gibi ketonlar sağlar. Ancak böyle olsa bile aralarında reaksiyon farklılıkları da bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bilinen laktonların LR ile reaksiyonu sonucunda tiyokarbonil oluşurken, P_4S_{10} ile bunun tersine tiyolo- thiono- ve ditiyolakton karışımı oluşmaktadır.

P_4S_{10} varlığında karboksilik asitler tiyoller veya alkoller ile reaksiyona girerek ditiyoesterleri oluştururlar [22].



Şekil 2.13 : Karboksilik asitlerin P₄S₁₀ ile reaksiyonu.

2.6 Elektrokromizm

Elektrokromizm, elektrokimyasal olarak yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlarına bağlı olarak, tersinir ve görünür geçirgenlik ile ilişkili değişimdir. Bu redoks basamakları arasında geçiş, görünür bölgede farklı elektronik absorpsiyon bantları oluşumuna neden olur. Renk değişikliği genellikle, şeffaf ("beyazlatılmış") durumdan ve renkli duruma, ya da iki renkli durum arasındadır. Elektrokromik malzemeler çeşitli renklerde olabilir ve bu süreç çok renkli elektrokromizm olarak adlandırılır[23].

Temel olarak elektrokromik malzemelerin üç sınıfa ayrılmaktadır; metal oksit filmler, moleküler boyalar ve iletken polimerler. Metal oksitler arasında bir tipik olan ve en yaygın olarak incelenmiştir örneğin tungsten trioksit (WO₃) sistemidir. Tungsten oksit sadece oktahedral WO₆ paylaşılan köşelerinden oluşan bir "boş perovskit" türü olarak tanımlanabilir ve neredeyse kübik yapıya sahiptir. Tungsten trioksit şeffaf ince filmidir. Elektrokimyasal indirgemedi, W_V genellikle elektrokromik (film mavi renk) efekti oluştur. Renklenme mekanizması ile ilgili tartışma hala var olsa da, genel olarak elektron ve metal katyonlarının enjeksiyon ve ekstraksiyonları (Li⁺, H⁺, vb) önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir[24]. WO₃ bir katodik iyon eklenilen bir malzemedir. Genelleştirilmiş denklem aşağıdaki gibi yazılabilir.




2.6.1 İletken polimerlerde elektrokromizm

Elektrokromizmden, otomotiv sektöründe (dikiz aynaları ve sensör gibi)ve mimaride (akıllı pencere olarak) gelen güneş ışığının parlaklığını kontrol etmek için ve enerji tasarrufu için yararlanılabilir. Organik iletken polimerlerin elektrokromizimde

kullanılmasının önemli avantajları vardır bunlar; düşük işlem maliyeti, gelişmiş mekanik özellikleri, iyi UV kararlılığı yüksek renk verimliliği, iletken polimerler hızlı yeteneği dönüşümü, polimer kimyasal yapısının değiştirilmesi yoluyla elde edilen band aralığıdır[25-27].

Konjuge polimerler redoks değişiklikleri elektronik geçişler tarafından eşlik edilir. Nötr durumda polimer tek geçiş bandı, polimer tek geçiş valans ikinci iletim bandı için geniş tek geçiş sergiler [26,27]. Bu iki seviye arasındaki enerji farkı, bant aralığı (EG), polimerin nötr durumda π^* - π başlangıç absorpsiyonu olarak ölçülür. Oksidasyon sırasında, valans grubun bir elektron çıkarılması, polaron oluşur.

Paylaşılmamış elektronun enerji seviyesi durumu valans gruptan daha yüksek bir seviyededir. Bunun sonucunda oluşan yeni iki intragap seviyelerin oluşumuna yol açar, buna göre, iletim bandı karşılık gelen antibağ seviyesinin düşürülmesine neden olur. Bu olay dört yeni geçişler yol açacaktır. Şekil 2.14 'te, b, c, d ve e, f ve polaronik bipolaronik seviyeler arasındaki mümkün elektronik geçişleri göstermektedir[27].



Şekil 2.14 : Polaron ve dejenere olmayan temel durum polimerlerde bipolaron bant diyagramları: (a) nötr, (b) hafif doplanmış ve (c) ağır doplanmış polimer[27]

İdeal elektrokromik polimer kısa geçiş süresi olan, enerji seviyeleri arasında fark olmalıdır. Akım kapatıldıktan sonra kararlılık ve renkin yerine getirilmesi beklenen özellikler arasında yer alıyor[27].

2.7 Elektrokromik Cihazlar (ECD)

Son yıllarda, elektrokromik materyallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri çok ilgi çekmektedir. Bu ilgi piyasada çeşitli elektrokromik malzemelerin ve cihazların, otomobil sektöründe (dikiz aynaları, tepe penceresi), mimari uygulamalarda ve benzeri gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. ECDs'nin maliyetlerini azaltmak, cihaz ömrünün artırılması ve ECD bozulma sorunu üstesinden gelinmesi ticari alanda daha da gelişmesine neden olucaktır.


Elektrokromik cihazı (ECD) bir çeşit pil olup, elektrokromik elektrot bir yük dengeleyici karşı elektrotla uygun bir katı ya da sıvı elektrolit tarafından oluşur. Elektrokimyasal hücreye uygulanan volt uygulamasıyla renk değişimi meydana gelir[23]. Bu düzeylerin düzenlemeleri çalışma moduna bağlıdır[25].

2.7.1 Elektrokromik cihaz çeşitleri

Akıllı pencereler, elektrokromizm ilginç uygulama alanları sadece biridir. Aslında, elektrokromik cihazlar alternatif teknolojiler üzerinde belirgin avantajları sunan, içinde dört farklı alanlar vardır. Akıllı pencerelerin binalarda cam ile parlak radyasyon ve güneş enerjisi girişi ayarlamak olacak yenilikçi ve enerji tasarruflu mimaride önemli uygulama olması muhtemeldir[27].

ECD, sandviç şeklinde hazırlanan ITO kaplı cam elektrotlar üzerine kaplı polimerin, yüksek ve düşük bant aralığından yararlanılarak inşa edilir. Bu elektrotlar arasına sürülen jel elektrolit yardımıyla değişim yapılır. Arabalar için anti göz kamaştırıcı dikiz aynası gibi uygulamalar üretilebilir.. Bir elektrokromik cihaz eğer beyaz pigment ihtiva ederse, bu işaret ve etiketleri, gibi bilgileri görüntüleme amacıyla da hizmet edebilir[27].

Bir diğer olası ECD ise, değişken ısı emici yüzeyler ile yüzeydeki sıcaklık karalılığı veya kamuflaj uygulamaları için ilgi çekicidir. Şekil 2.17 'de gösterildiği gibi ikili tip polimer ECD'ı saydam ITO kaplı cam elektrot üstüne elektrokromik olarak tamamlayıcı yüksek ve düşük bant aralıklı polimerler kaplanarak, bir sandviç hücre inşa edilir. Bu elektrotların elektron değişimine izin vermek için jel elektrolit ince bir tabaka olarak kullanılır[27].



Şekil 2.17 :Elektrokromik cihaz.

Cihazın renk değiştirmesi cihaza uygulanan potansiyel nedeniyle polimerlerin elektronik özelliklerinin değişmesinden elde edilir. Bu cihazın işleyişi sırasında, iki elektrot elektrokimyasal hücresi olduğundan biri indirgenirken diğeri yükseltgenir. Uygulanan voltajın değişmesiyle, doplanmış polimerin nötrleşmesinde, tamamlayıcı olan polimerde eşzamanlı yükseltgenir, bu da cihazda başka renklerin oluşmasına neden olabilir[27].

İdeal bir katodik polimer malzemesi, nötr bir seviyede renkli ve okside seviyeye şeffaf renge sahip olmalıdır. Bunun için, malzemenin insan gözünün çok hassas 550-650 nm aralığında olması ve π - π^* geçişi gösteren 1.8-2.2 eV bir bant aralığı olmalıdır. Aksi takdirde, bir anodik polimer için yüksek bir bant aralığı için seçilir. (Örn) spektrumun ultraviyole bölgede yatan emme tüm > 3.0 eV (π^* geçişi başlangıcı <410 nm π) [27].

Yüksek performanslı elektrokromik cihazlar için temel gereksinimler şunlardır: a) Kısa tepki süresi, b) iyi bir kararlılık, c) açık devre potansiyeline koşullar altında renk kararlılığı olarak tanımlanan optik hafıza, d) optik kontrast e) renk bütünlüğü.

3. DENEYSEL KISIM

3.1 Kimyasal Maddeler


Tiyofen (Merck), EDOT (Aldrich) ve 2,4'-dibromoasetofenon (Merck) saflaştırma uygulanmadan kullanılmıştır. Fosfor decasulfid'e ($P_{4}S_{10}$)(Aldrich) saflaştırma işlemi uygulanmıştır. Asetik asit, çinko (toz), N-bromosüksinimid (NBS), 1-bromobütan, brom, dietil eter (Et_2O), toluen, hekzan, tetrahidrofuran (THF), asetonitril (ACN), diklorometan (DCM), hidroklorik asit (HCl), etil asetat, sodyum bikarbonat ($NaHCO_3$), and tetrabutylammonyum tetrafloroborat ($TBABF_4$) Merck tarafından elde edilmiştir. Tersiyer bütillityum (t-BuLi), sülfür, p-toluensülfonik asit (pTSA), potasyum karbonat, Tetrakis(trifenilfosfin)paladyum(0) ($Pd^0(PPh_3)_4$) Acros tarafından elde edilmiştir. N-butillityum (n-BuLi), 2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan, potasyum hidroksit (KOH) ve kloroform ($CHCl_3$) Aldrich tarafından elde edilmiştir. Propilen karbonat (PC) and polimetilmetakrilat (PMMA) Alfa Aesar'dan elde edilmiştir. Et_2O , sodyumla kurutularak kullanılmıştır. DCM, ACN ve toluen CaH_2 ile kurutulmuştur. Bütün solventler kullanılmadan önce destillenmiştir. Çözeltide Ag/AgCl (BASI MF-2052), referans elektrod olarak kullanılmıştır. ITO (parlatılmamış düz cam, $7 \times 50 \times 0.7$ mm, SiO_2 pasifleştirilmiş yüzey/ITO , $R_s=5-15 \Omega$) Delta Technologies'den elde edilmiştir.

3.2 Kullanılan Cihazlar

CV çalışmaları için CH-Instruments Model 400A kullanıldı. FTIR ölçümleri için ThermoNicolet 6700 spectrometer kullanıldı. UV ölçümleri için HITACHI U-0080D kullanıldı. Floresans emisyon spektrumları Hitachi F-4500 Spektrometre kullanılarak alınmıştır. Renk değerlerinin belirlenmesi için ConicaMinolta CS-100 chromometer kullanıldı. 1H ve ^{13}C NMR ölçümleri için Varian model 600 MHz NMR kullanıldı. NMR ölçümlerinde çözücü olarak tetramethylsilane ($CDCl_3$) kullanıldı. Kütle spektroskopisi ölçümleri Bruker MICROTOFQ andThermoLCQDecaion trap kütle cihazlarında(massinstruments) gerçekleştirildi.

3.3 Sentezlenen Maddeler


3.3.1 Tetrabromotiyofen sentezi



Şekil 3.1 : Tetrabromotiyofen sentezi.

Tiyofen (10 g, 0,12 mol) iki boyunlu balona eklenir ve reaksiyon kabı buz banyosuna yerleştirilir. Damlatma hunisinin içerisine kloroform ile birlikte brom(25 ml, 0,48 mol) çözeltisi konur ve damla damla balona eklenir. Reaksiyon sonucunda açığa çıkan HBr gazının tutulması için sodyum hidroksit tuzağı kullanılır. Damlatma işlemi bittikten sonra reaksiyon kabı buz banyosundan çıkarılarak, yerine yağ banyosu konulur. Reaksiyon 5 saat 90°C’de geri soğutucu altında ısıtılır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra, metanol ilavesi ile beyaz kristaller şeklinde oluşan örnekteki, reaksiyona girmeyen fazla bromun uzaklaştırılması için karışım su trompu ile süzülür. Süzme işleminden sonra soğuk metanol ile yıkama işlemi gerçekleştirilir.

3.3.2 Dibromotiyofen sentezi




Şekil 3.2 : Tetrabromotiyofen sentezi.

Tek boyunlu bir reaksiyon balonuna tetrabromotiyofen (7 g, 1.75 mmol), çinko metali tozu (3.92 gr, 0,151 mol) ve asetik asit (11 ml) konulur. Reaksiyon 6 saat boyunca 120°C de karıştırılır. Reaksiyon karışımının soğuduktan sonra üzerine DCM (100 ml) ilave edilir. Bir gece 40 °C de karışmaya bırakılır. Doygun Na₂CO₃ çözeltisi ile kalan asit nötürleştirilir ve diklorometan ve su ekstraksiyon ile ayrılır. Sodyum

sülfatla kurutulan DCM fazı süzülür ve DCM döner buharlaştırıcıda uçurulur. Ele geçen sıvı madde kolon kromatografide hekzan ile ayrılır.

3.3.3 1,8-diketon sentezi




Şekil 3.3 : 1,8-diketon sentezi.

3,4-dibromotiyoferen (2g, 8.27 mmol) iki septum kapak ve bubbler takılmış üç boyunlu balonda kuru eter (50 ml) içinde azot atmosferi altında 10 dakika karıştırılır. Daha sonra reaksiyon balonu kuru buz banyosuna yerleştirilerek -78 °C' ye soğutulur. t-BuLi (5.6 ml, 9.09 mmol, 1.7 M pentandaki çözeltisi) septum kapaklardan birinden şırınga ile yavaş yavaş eklenir. t-BuLi eklendikten sonra 45 dkkarıştırılır ve S₈ (0.27 g, 8.27 mmol) ilave edilip 45 dk karıştırılır. Bu işlemler azot atmosferi altında gerçekleştirilir. 2 saat sonra, 2,4'-dibromoasetofenon (5.05 g, 18.2 mmol) eklenir. Reaksiyon azot atmosferinde 1 gece boyunca karıştırıldı. Reaksiyon karışımındaki eter uçurulur ve kalan kısım DCM ile ekstrakte edilir. DCM fazı sodyum sülfat ile kurutulur, süzülür ve solvent uçurulur. Kalan yağısı ve kokulu maddeye kolon kromatografisi ile saflaştırma işlemi uygulanır. Çözücü olarak 3:1

oranında hekzan ve diklorometan karışımı kullanılır. Saflaştırılan maddenin çözücüsü döner buharlaştırıcıda uçurulur ve vakum etüve konarak kurutulur. Verim %75 dir. $^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, CDCl_3) δ 7.75 (d, $J=8.2$ Hz, 4 H), 7.58 (d, $J=8.2$ Hz, 4 H), 7.28 (s, 2 H), 4.17 (s, 4 H); $^{13}\text{C NMR}$ (150 MHz, CDCl_3) δ 192.7, 134.0, 132.0, 130.4, 128.2, 127.2, 126.4, 40.9; EIMS: m/z M^{++1} 543.


3.3.4 3,5-bis(4-bromofenil)ditiyeno[3,2-b;2',3'-d]tiyofen sentezi



Şekil 3.4 : Halka kapama reaksiyonu.

P_4S_{10} (0.9 g, 2.02 mmol) ve pTSA (0.85 g, 4.47 mmol) tolüen (150 ml) içerisinde yarım saat boyunca 120°C 'de reflaks edilir. 1,8-diketon (0.5 g, 0.92 mmol), tolüen (100 ml) içerisinde 70°C 'ye ısıtılır ve reaksiyona eklenir. 4 saat sonunda TLC takibi ile diketonun bittiği gözlenir. Oluşan katıdan ürünü alabilmek için DCM ve su ile kısım kısım ekstraksiyon yapılır. Ekstraksiyon sonucunda elde edilen çözücü kısmı Na_2SO_4 ile kurutulur ve uçurulur. Etanol yıkaması yapılarak ürün elde edilir. Verim %93 tur. $^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, CDCl_3) δ 7.48 (s, 2 H), 7.65 (d, $J=8.4$ Hz, 4 H), 7.60 (d, $J=8.4$ Hz, 4 H); $^{13}\text{C NMR}$ (150 MHz, CDCl_3) δ 142.3, 135.5, 132, 129.8, 128.3, 124.5, 123.5, 121.8; EIMS: m/z M^+ 506.


3.3.5 2,6dibrom-3,5-bis(4-bromofenil)ditiyeno[3,2-b;2',3'-d]tiyofen sentezi



Şekil 3.5 : Bromlama reaksiyonu.

250ml'lik tek boyunlu balon içerisine 0,3g (5,93 mmol) sentezlenen halka kapama ürünü konulur ve üzerine DMF (250 ml) ilave edilir. Balonun etrafı ışık geçirmeyecek şekilde kaplanır ve buz banyosuna konulur. Isı dengelendikten sonra NBS (0,316g, 1,77 mmol) ilave edilir. 4 saat buz banyosu içerisinde karıştırılmaya devam edilir. 4 saat sonunda reaksiyonun oda sıcaklığına gelir. Reaksiyon karışımı sıcak suyun içerisine dökülür ve krozedden süzülür. Krozedeki çökeltinin üzerinden hekzan geçirilir. Çökelti vakum etüvünde kurutulduktan sonra 60ml toluekle kristallendirilir. Oluşan sarı renkteki kristaller süzülerek alınır. Reaksiyon verimi %88 dir.

3.3.6 Monobor tiyofen eldesi




Şekil 3.6 : Monobor tiyofen sentezi.

100ml'lik 3 boyunlu balona (2,5g) tiyofen eklenir. Üzerine THF (70ml) eklenir ve N₂ ile balon doyurulur. -78 °C de karıştırılmaya devam edilir. 1,1 ekivalent n-BuLi eklenir ve 1,5 saat boyunca karıştırılır. Daha sonra 1,1 ekivalent 2-izopropoksi-4,4',5,5' tetrametil,1,3,2 dioksoborolan ilave edilir ve 1 saat karıştırılır. Reaksiyonun oda sıcaklığına kendiliğinden gelmesi beklenerek N₂ gazı altında ertesi güne kadar

kariřtırılmaya bırakılır. Reaksiyon kariřımı uęurulduktan sonra kalan ęökelti 5N HCl ęözeltisi ve DCM ile ekstraksiyon yapılır.

3.3.7 Suzuki kenetlenme reaksiyonu



řekil 3.7 : Suzuki kenetlenme reaksiyonu.

4,4,5,5-tetrametil-2-(tiyofen-2-il)-1,3,2-dioksaborolan (0,569g, 2,71 mmol), $\text{Pd}^0(\text{PPh}_3)_4$ (26 mg, %5), K_2CO_3 (2ml, 2M), THF (120 ml) ięerisinde ęözölür. Kariřım azot altında ve oda sıcaklıęında 30 dk boyunca kariřtırılır. Üzerine bromlama ürünü (0,3 g, 0,451 mmol) eklenir. Reaksiyon kariřımı 48 saat boyunca 60 °C’de azot altında kariřtırılır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra reaksiyon kariřımın oda sıcaklıęına gelmesi beklenir ve celiteden süzölür. Organik faz DCM ile ekstraksiyon yapılır ve Na_2SO_4 ile kurutulur. Elde edilen süzöntü vakum etüvünde kurutulur ve etanol yıkaması yapılır. Elde edilen katı örneęe etanol yıkaması yapılır. Turuncu renkte katı örnek elde edilir. Verim %75 dir. Mp: 160-162 °C. $^1\text{H-NMR}$ (600MHz, CDCl_3) δ 7.65 (d, $J = 8.2$ Hz, 8H), 7.51 (d, $J = 8.2$ Hz, 8H), 7.35 (d, $J = 3$ Hz, 4H), 7.29 (bd, $J = 6.6$ Hz, 4H), 7.24 (bd, $J = 6.6$ Hz, 4H), 7.09 (dd, $J = 3.6$ Hz, $J = 4.2$ Hz, 8H), 6.98 (dd, $J = 4.8$ Hz, $J = 3.6$ Hz, 4H) $^{13}\text{C-NMR}$ (600MHz, CDCl_3) δ 143.8, 143.1, 136.0, 134.3, 133.3, 132.3, 131.6, 129.7, 128.3, 128.1, 127.4, 126.8, 126.3, 126.2, 125.1, 123.4; EIMS: m/z M^+ 677

3.3.8 Döngölü voltametriyle (CV) ęalıřma

Bir hücre ięerisine karřıt ve ęalıřma elektrodu olmak üzere 2 tane Pt, referans elektrot Ag/AgCl ęözeltisi kullanılır. Hücresinin ięerisine 0,001M Th_4DTT ve destekleyici elektrot olarak 0.1M olarak TBABF_4 DCM ięerisindeki ęözeltisi eklenir.

3.3.9 P(Th₄DTT)'ün elektrokimyasal olarak polimerleştirilmesi

Th₄DTT polimerleştirilmesi ITO üzerinde gerçekleştirilir. Çalışan elektrot olarak Pt kablo, referans elektrot Ag/AgCl çözeltisi kullanılır. Elektrotlar 0,001M Th₄DTT ve 0.1M olarak TBABF₄ DCM içerisindeki çözeltisine batırılır. 400 sn boyunca +1,5 V sabit potansiyel uygulanır.

3.3.10 Jel elektrot

TBABF₄:PMMA:PC:ACN karışımı 3:7:20:70 ağırlık oranlarına göre hazırlanır. TBABF₄ ve PMMA, ACN içerisinde çözülür ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılıp ısıtılır. PC karışımı jel kıvamına getirmek için eklenir. Jel kıvamı elde edilene kadar karıştırılıp ısıtılmaya devam edilir.


3.3.11 P(Th₄DTT)/PEDOT elektrokromik cihazının oluşturulması

Th₄DTT ve EDOT ayrı ayrı elektropolimerizasyon yöntemiyle ITO üzerine kaplanır. Elde edilen jel elektrot ITO yüzeylerine sürülerek birbiri üzerine kapatılır ve ECD oluşturulur. Th₄DTT'ün ITO üzerine kaplaması, +1.5 V sabit potansiyel uygulanarak (2.5×10^{-2} C), 0.1M TBABF₄ elektrot eşliğinde DCM içerisinde gerçekleştirilmiştir. EDOT'un ITO üzerinde polimerleştirilmesi, 1.4 V sabit potansiyel altında (1.9×10^{-2} C), 0.1 M TBABF₄ elektrot yardımıyla ACN içerisinde gerçekleştirilmiştir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4.1 Reaksiyonlar İçin Önerilen Mekanizmalar


4.1.1 Tetrabromotiyofen oluşumu



Şekil 4.1 : Tetrabromotiyofen oluşumu.

Tiyofenin 2- ve 5- konumları daha nükleofil olmasına rağmen fazla brom kullanılarak tetrabromotiyofen elde edilir.


4.1.2 3,4-dibromotiyofen oluşumu



Şekil 4.2 : Dibromotiyofen oluşumu

Tiyofenin 2- ve 5- konumları kükürte daha yakın oldukları için, 3 ve 4 konumlarından daha aktiftir. Fazla brom kullanılarak elde edilen tetrabromotiyofenin, 2- ve 5- konumlarının daha aktif olmasından yararlanılarak 3,4-dibromotiyofen elde edilmiştir.


4.1.3 1,8-diketon oluşum mekanizması



Şekil 4.3 : 1,8 diketon oluşum mekanizması

3,4-dibromotiyoferindeki brom bağlı karbonlar, lityumlanarak karboanion elde edilir. Sonrasında kükürt eklenir ve α -bromoasetofenon 3 ve 4 pozisyonlarına takılmasıyla reaksiyon gerçekleşir. Önerilen mekanizma Şekil 4.3 te gösterilmiştir.


4.1.4 DTT halka kapama mekanizması



Şekil 4.4 : Halka kapama mekanizması.

P₄S₁₀ yüksek ısıda ve pTSA katalizörlüğünde toluen içinde parçalanır ve fosfonil türevi bileşikler oluşturur. Reaksiyon kabına yavaşça ilave edilen 1,8-diketon ile reaksiyona girer ve halka kapama gerçekleşir. Önerilen mekanizma Şekil 4.4'te gösterildiği gibidir.


4.1.5 NBS'le bromlama mekanizması



Şekil 4.5 : Bromlama mekanizması.

NBS'le DTT'nin 2- ve 6- pozisyonlarına 0°C'de bromlu alkilleme gerçekleştirilir. Halka kapama ürününün reaksiyon mekanizması Şekil 4.5 te gösterildiği gibidir.

4.1.6 Suzuki kenetlenme reaksiyonu mekanizması




Şekil 4.6 : Suzuki kenetlenme reaksiyonu mekanizması

DTT ve fenil üzerindeki bromlar, Pd(0) katalizörlüğünde, bazik ortamda ve azot altında suzuki kenetleme döngüsüyle hedeflenen ürün sentezlenmiştir. Suzuki reaksiyon mekanizması Şekil 4.6 da gösterildiği gibidir.


4.2 Yapılan Ölçümler ve Sonuçları

4.2.1 Th₄DTT'nin CV değişimleri




Şekil 4.7 : Th₄DTT'nin CV polimerleştirilmesi.

Th₄DTT döngülü voltametriyle polimerleştirilmesinde Pt tel çalışan ve karşıt elektrot olarak kullanılmıştır. Ag/AgCl ise referans elektrot olarak kullanılmıştır. Polimerin yükseltgenme ve indirgenme potansiyeli 1.37 V ve 0.89 V olarak belirlendi (Şekil 4.7). Monomersiz çözelti içerisinde polimerin lineer voltametriyle 50, 100, 150, 200 ve 250 mV / sn olarak değişen tarama oranlarıyla çalışılması gerçekleştirildi (Şekil 4.8).



Şekil 4.8 : Farklı tarama hızlarında monomersiz ortamda yapılan CV çalışması.

4.2.2 p(Th4DDT)'nin spektrokimyasal çalışması




Şekil 4.9 : P(Th₄DDT)'nin UV-CV çalışması

Elektrokimyasal olarak ITO'ya kaplı P(Th₄DDT)'ün reaksiyona girmeyen monomerlerinden kurtulmak için monomersiz bir çözeltiye batırılarak temizlenmelidir. P(Th₄DDT) kaplı ITO, UV-VIS ölçümü için bir küvet içinde yerleştirilmiştir. Absorbans değişikliği 0 ila +1.5 V olan polimerin nötr formda 335

nm ve 426 nm'de iki absorpsiyon pikleri vardı. Gerilim artarak uygulandığında, nötr piklerinde azaltma gözlenir ve 721 nm ve 1051 nm de yeni bipolaron pikler oluşur (Şekil 4.9). Polimerin rengi turuncudan yeşile daha sonra maviye doğru kayar.


4.2.3 p(Th4DDT)'nin elektrokromik değişimi



Şekil 4.10 : P(Th4DDT)'nin elektrokromik değişimi.

Elektrokromik malzemelerde, okside ve nötr pikler arasında keskin ve hızlı renk değiştirmek önemlidir. Geçiş süresi, en düşük ve en yüksek geçirgenlik değeri arasında geçen süredir. Geçirgenlik 721 nm dalga boyu için 0 ile 1.5 V arasında 5 saniye geçiş süresiyle ölçülmüştür. Geçirgenliği %31 tir. (Şekil 4.10).


4.2.4 p(Th₄DTT)/PEDOT'un elektrokimyasal ölçümü



Şekil 4.11 : P(Th₄DTT)/PEDOT'un UV-CV çalışması.

ECD, ITO/P(Th₄DTT)||jel elektrot||PEDOT/ITO şeklinde oluşturulmuştur. ECD'nin oluşturulmasında, anodik renklendirmeyi sağlayan P(Th₄DTT) nötr halindedir ve katodik renklendirmeyi sağlayan PEDOT oksitlenmiş durumdadır. P(Th₄DTT)'nin, 0V da turuncu renktedir ve PEDOT 0V da açık mavi renktedir. ECD'ye 0V uygulandığında kahverengi gözlenmiştir. Uygulanan potansiyel 1.2V'a çıkarıldığında ECD yeşil renge dönmüştür. ECD'a 1.8V uygulandığında ECD koyu mavi renge dönmüştür. ECD'a uygulanan potansiyel artırıldıkça 675nm civarında pik oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 4.10).


4.2.5 p(Th₄DTT)/PEDOT'un elektrokromik deęiřimi



Şekil 4.12 : ECD'nin elektrokromik deęiřimi.

Kronoabsorptometri teknięi, zaman deęiřiminlerini ölçmek için kullanılmıştır. Ölçüm 611 nm dalga boyunda yapılmıştır. Geçiş süresi 10 saniye olucak şekilde 0 V ve 1.8 V potansiyelleri uygulanmıştır. Optik kontrast (% ΔT), % 28 olarak bulunmuştur (Şekil 4.12).

4.2.6 p(Th₄DTT)/PEDOT'un kararlılık testi



Şekil 4.13 : ECD'nin sabitlik testi.

Elektrokromik cihazın kararlılığı bize ECD'nin kullanım ömrüyle ilgili bilgi verir. Bu ölçümde, 0 V ve 1,8 V arasında gidip gelen 500 çevirim yapılmıştır. Şekil 4.13'te 1. ve 500. çevrim gösterilmiştir. Yapılan ölçüm sonunda p(Th₄DTT)/PEDOT elektrokromik cihazının iyi sabitlik gösterdiği gözlenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] **M.A.DePaoli, W.A.Gazotti**, Electrochemistry, polymers and opto-electronic devices: a combination with a future, J. Braz. Chem. Soc. 13 (2002) 410–424.
- [2] **P.R. Somani, S. Radhakrishnan**, Electrochromic materials and devices: present and future, Mater. Chem. Phys. 77 (2002) 117–133.
- [3] **W.A. Gazotti, A.F. Nogueira, E.M. Girotto, L. Micaroni, M.S. Martinidas Neves, M.A. De Paoli**, Optical devices based on conductive polymers, in: H.S. Nalwa (Ed.), Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices, Academic Press, New York, 2001, pp. 54–92.
- [4] **M. Mastragostino**, Electrochromic devices, in: B. Scrosati (Ed.), Applications of Electroactive Polymers, Chapman & Hall, New York, 1993, pp. 223–249.
- [5] **A.A. Argun, P.H. Aubert, B.C. Thompson, I. Schwendeman, C.L. Gaupp, J. Hwang, N.J. Pinto, D.B. Tanner, A.G. MacDiarmid, J.R. Reynolds**, Multicolored electrochromism polymers: structure and devices, Chem. Mater. 16 (2004) 4401–4412.
- [6] **Ozturk, T.** et al. 2005. Tetrahedron 61, 11055.
- [7] **De Jong, Feike; Janssen, Mathyjs J.**; The Synthesis, oxidation and electronic spectra of four dithienothiophenes, J. Org. Chem. 1971, 36, 1645–1648.
- [8] **Helberg, Jonas; Remonen, Tommi and Slatt, Johny**, 1995, Tetramethyldithienothiophenes; new donors for cation radical salts, Synthetic Metals, 70, 1137–1138.
- [9] **Frey, J.; Bond, A. D.; Holmes, A. B.**, 2002, Improved Synthesis of Dithienothiophene (DTT) and derivatives for Cross-Coupling, Chem. Comm., 2424–2425.
- [10] **Leriche, P.; Raimundo, J. M.; Turbeiz, M.; Monroche, V.; Allain, M.; Sauvage, F. X.; Roncali, J.; Frere, P.; Skabara, P.J.**, Linearly


extended tetrathiafulvalene analogues with fused thiophene units as – conjugated spacers, *J. Mater. Chem.* 2003, 1324-1332.

- [11] **Allared, Fredrik; Hellberg, Jonas; Remonen, Tommi**, 2002, *Tetrahedron Lett.*, 43(8), 1553-1554.
- [12] **Biserni, M., Marinangeli, A., Mastragostino, M. J.**, 1985, *Electrochem. Soc.*, 132, 1597-1601.
- [13] **Di Marco, P., Mastragostino, M., Taliani, C.**, 1985, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 118, 241-244.
- [14] **Buttol, P., Mastragostino, M., Panero, S., Scrosati, B.**, 1986, *Electrochimica Acta*, 31, 783-788.
- [15] **Taliani, C., Danieli, R. Zamboni, R., Ostoja, P., Parzio, W.**, 1987, *Synthetic Metals*, 81, 177-182.
- [16] **Taliani, C., Zambani, R., Danieli, R., Ostoja, P., Parzio, W., Lazzaroni, R., Bredas, J. L.**, 1989, *Physica Scripta* ,40, 781-785.
- [17] **Arbizzani, C., Mastragostino, M., Panero, S., Prosperi, P., Scrosati, B.**, 1989, *Synthetic Metals* 28, C663-C668.
- [18] **Pal, A. J.; Ruani, G., Zamboni, R., Danieli, R., Taliani, C.**, 1991, *Synthetic Metals* 41-43, 579-582.
- [19] **Corradini, A., Marinangeli, A. M., Mastragostino, M., Scrosati, B.**, 1988, *Solid State Ionics* 28-30, 1738-1742.
- [20] **Mastragostino, M., Marinangeli, A.M., Corradini, A., Giacobbe, S.**, 1989, *Synthetic Metals*, 28, C501-C506.
- [21] **Sönmez, G.**, 2002, *Characterization of Pyrrole and Thiophene Containing Polymers and Their Copolymers*, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [22] **Sudali A., Kanagasabapathy S., Beniewicz B.C.**, *Org. Lett.* Vol 2, No20, 2000.
- [23] **S. Varis, M. Ak, C. Tanyeli, I. M Akhmedov, L. Toppare**, *Eur. Polym. J.* 2006, 42, 2352
- [24] **D. R. Rosseinsky, R. J. Mortimer**,*Adv. Mater.* 2001 13 783
- [25] **M A. De Paoli, W. A. Gazotti**,*J. Braz. Chem. Soc.*, 2002 13 410
- [25] **K. Fesser, A.R. Bishop, D.K. Campbell**,*Phys. Rev. B* 1983 27 4804


- [27] **Ak, M.**, 2006, Synthesis of Polythiophene and Polypyrrole Derivatives and Their Application in Electrochromic Devices, Doktora Tezi, O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- [28] **Ertas, E., Ozturk, T.**, 2004. New Reaction of P4S10 and Lawesson's Reagent; a New Method for the synthesis of dithieno[3,2-b;20,30-d]thiophenes Tetrahedron Letters, 45, 3405-3407.
- [29] **Oskan, I., Bildirir, H., Ozturk, T.**, 2011. Electrochromic behavior of poly(3,5-bis(4-bromophenyl)dithieno[3,2-b;2',3'-d]thiophene). Thin Solid Films, 519, 7707-7711.

EKLER

EK A. Sentezlenen Bazı Bileşiklerin NMR ve Mass Verileri




Şekil A.1 : Th₄DTT' ye ait ¹H-NMR spektrumu (600MHz).



Şekil A.2 : Th₄DTT' ye ait ¹³C-NMR spektrumu (150MHz).

Th-DDT #460 RT: 6.28 AV: 1 NL: 1.46E8
: + p APCI corona Full ms [200.00-1000.00]



Şekil A.3 : Th₄DDT' ye ait mass spektrumu.

ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Suzan Başlılar
Doğum Yeri ve Tarihi: 15 Mayıs 1988/İstanbul
Adres: Çekmeköy
E-Posta: mervebr@yahoo.com
Lisans: Kimya Öğretmenliği

TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR/SUNUMLAR

- Başlılar S., Öztürk T., 2012: Synthesis and properties of 2,6-(thiophen-2-yl)-3,5-(4-(thiophen-2-yl)phenyl)dithieno(3,2-b;2',3'-d)thiophene. *International Symposium on the organic chemistry of sulfur* Czestochowa, Poland, June 24-29,2012